Saber S.r.l.
Via Caduti sul Lavoro, 4 - 46019 Viadana (MN) Italy
Tel: +39 0375 782083 - Fax: +39 0375 780055
info@sabercolor.com - bernini@pec.sabercolor.com
Partita IVA e Codice fiscale 00289400202
Capitale Sociale € 30.000 - REA: MN 127583

SCHEDA TECNICA ALTAIR
Cod. 008 – Rev. 12/2023

CLASSIFICAZIONE

Idropittura lavabile acrilica per interno ed esterno di altissima copertura, di ottima pennellabilità e punto di bianco. Massima traspirabilità, idrorepellenza. Non sfarina ne' ingiallisce.

TIPO DI IMPIEGO

Per la protezione e la decorazione di superfici interne. Può essere applicato su intonaco civile, conglomerati assorbenti in genere, superfici in gesso e cartongesso, vecchie pitture stagionate e pulite e CLS. Non lascia odori. Permette un ottimo scambio di umidità muro-ambiente. Non sfoglia. Ottima dilatazione e distensione.

COMPOSIZIONE CHIMICA

Copolimero acrilico modificato in emulsione acquosa.

DATI TECNICI

Aspetto: Liquido
Peso specifico: 1,540 +/-0.050 Kg/L
Colore: Bianco
Viscosità di fornitura: 15000+-2500 cps
Brillantezza: opaco

SISTEMA DI APPLICAZIONE

Pennello, rullo, spruzzo.

DILUIZIONE

1° mano 20-25% in peso con acqua.
2° mano 15-20% in peso con acqua.

RESA MEDIA

12-14 mq/lt.

VOC MISCELA PRONTO USO

CLASSIFICAZIONE SECONDO DIRETTIVA 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. A/a-BA PITTURE OPACHE PER PARETI E SOFFITTI INTERNI Limiti UE 2010 = 30 gr/lt. COV PRODOTTO = 15 gr/lt

ESSICCAZIONE

ESSICCAZIONE AD ARIA a 20 °C – 60% umidità

Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità
1-2 ore	2-3 ore	4-5 ore

TEMPERATURA MIN. DI APPLICAZIONE

+ 5° C

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

SUPPORTO NUOVO: ben asciutto, spazzolato ed isolato con una mano di isolante acrilico (035.0000).

SUPPORTO VECCHIO: Spazzolare bene per eliminare polvere, sporco ed eventuali pitture preesistenti o non aderenti procedendo con stucco per ripristinare eventuali mancanze superficiali. Procedere con isolante acrilico (035.0000) e con 2 mani di ALTAIR.

CARATTERISTICHE

Adatto ad ogni ambiente di casa (camere, sale, cucine, bagni).

CERTIFICAZIONE RESISTENZA AL LAVAGGIO (NORMA UNI EN ISO 11998 2003): CLASSE 3

PULIZIA APPARECCHIATURE E ATTREZZI

Con acqua immediatamente dopo l'uso**.**

NOTE

Disponibili in confezioni da 14 L. litografate.

STABILITA' A MAGAZZINO

1 anno in contenitori originali sigillati.

STOCCAGGIO

Il prodotto va conservato nella sua confezione originale integra in ambiente che deve essere protetto dal gelo e dal caldo eccessivo e quindi con temperatura non inferiore a +5 °C e non superiore a +35 °C. Le informazioni relative ad etichettatura e manipolazione sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I residui liquidi o solidi e i recipienti vuoti devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. TEME IL GELO

Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono esatti ed accurati e devono essere pertanto considerati attendibili e a solo scopo informativo e in ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo, non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che si prefigge.