

ANTARES

LINEA: IDROPITTURE
CODICE: 0411000

Idropittura traspirante per interni

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO ED IMPIEGO:

Idropittura traspirante per interni ad elevata copertura, dotata di ottima pennellabilità e buon punto di bianco adatta a tutti i tipi di supporti comunemente utilizzati come intonaci minerali, rasature a base gesso, cartongesso, superfici già pitturate.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

Colore	Bianco	
Aspetto	Opaco	
Composizione	A base resine sintetiche in emulsione	
Peso Specifico	1,68 ± 0,05 Kg/l	EN ISO 2811-1
Viscosità Brookfield	18.000 ± 4.000 cps	ASTM D 2196
Residuo secco in peso	67 ± 2 %	
Contenuto V.O.C.- C.O.V.	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite EU (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Il prodotto contiene al massimo 15 g/l di C.O.V.	
Confezioni disponibili	5 e 14 litri	
Certificazioni	Attestato conformità ai requisiti CAM	


CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300

Brillantezza	Super-opaco < 5 Gloss a 85°	EN ISO 2813
Granulometria	Fine < 100 µ	EN 21524
Resistenza al lavaggio	Classe 4	ISO 11998

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	
Metodo applicativo	Pennello, rullo, spruzzo airless
Diluizione	30 % in volume con acqua potabile
Resa pratica	10-12 m²/l per mano
Numero di mani	2
Essiccazione	Secco al tatto: 1-2 h Per ricopertura minimo: 4 h
Tipo di Supporto	Intonaco civile, gesso e cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carte da parati, CLS e conglomerati assorbenti opportunamente preparati.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI E CICLO APPLICATIVO	
Supporto nuovo	Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie di umidità, tracce di sporco, grasso etc. Eventuali muffe sono da trattare con BIOSAN. Preparare il supporto con ISOLANTE ACRILICO o SPECIAL FIXATIVE e attendere 5-8 ore prima di procedere alla verniciatura.
Supporto già verniciato	Verificare lo stato e l'adesione della vecchia pittura e rimuovere le zone con scarsa aderenza e non coerenti mediante carteggiatura, Trattare eventuali muffe con BIOSAN. Chiudere eventuali imperfezioni con stucco. Ripulire accuratamente le superfici da polvere e sporco e procedere alla verniciatura. Nel caso di superfici assorbenti e/o sfarinanti preparare il supporto con ISOLANTE ACRILICO o SPECIAL FIXATIVE e attendere 5-8 ore prima di procedere alla verniciatura.
Voce di capitolato	Fornitura e posa di idropittura traspirante extra opaca per interni, a base di leganti sintetici in emulsione, adatta per supporti assorbenti ed irregolari di ambienti soggetti ad umidità costante ed elevata applicata in due mani a pennello o a rullo, inclusa la preparazione del supporto, la sistemazione di micro-cavillature, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.
Stoccaggio	La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5°C e i 30°C. Conservare il prodotto non diluito in recipienti chiusi, al fresco e protetti dal gelo.

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

- Per evitare difetti di filmazione, non applicare a temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30° C o con umidità relativa superiore all'85%.
- Basse temperature e alte umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
- Mescolare accuratamente prima dell'uso.
- In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti con BIOSAN.
- Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.
- Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
- Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.
- Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.
- Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dalla fine dell'applicazione.
- Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati, lisci e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.
- Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso.
- I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono esatti ed accurati e devono essere pertanto considerati attendibili e a solo scopo informativo e in ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo, non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che si prefigge. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Scheda tecnica	n.	Rev. n	Data 20/06/2024
----------------	----	--------	-----------------