

Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL LAVORO 4
46019 VIADANA (MN) - ITALY
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

Scheda Tecnica

Linea Idropitture

Codice Serie 000.1000

Nome Commerciale Prodotto **ASTRO CISTERNA**

Classificazione Idropittura traspirante per interni ad elevata copertura, dotata di ottima pennellabilità e buon punto di bianco.

Tipo di impiego Per la protezione e la decorazione di superfici interne. Può essere applicato su intonaco civile, conglomerati assorbenti in genere, superfici in gesso e cartongesso, vecchie pitture stagionate e pulite. Non lascia odori. Permette un ottimo scambio di umidità muro-ambiente.

Colore Bianco e bianco sporco.

Composizione chimica Copolimero vinilico in emulsione acquosa.

Peso Specifico 1.560+/-0.050 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura 3000+/-400 cps

Sistema di applicazione spruzzo

Diluizione Pronto all'uso

Resa Media mq/ Lt. per mano 3-4 mq/l

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min. di applicazione** +5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
30 minuti	1	4-5

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/a-BA **Prodotto** Pitture opache per pareti e soffitti interni **Limiti UE 2010 gr/lit.** 30

C.O.V. sul tal quale gr/lit. **% Diluizione per applicazione** 0 **C.O.V. pronto uso gr/lit. max** 30

Brillantezza opaco gloss

Preparazione del Supporto SUPPORTO NUOVO: ben asciutto, spazzolato, quindi procedere con ASTRO in cisterna.

SUPPORTO VECCHIO: Spazzolare bene per eliminare polvere, sporco ed eventuali pitture preesistenti o non aderenti procedendo con stucco per ripristinare eventuali mancanze superficiali. Procedere poi con ASTRO in CISTERNA.

Cicli Applicativi Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN ISO 7783-2) = 430 g/mq (24h) ; CLASSE 1 ; Sd=0,049 m ; mu=822 (spessore 60 micron)

Note: Disponibile in cisterne da 10 qli o eventualmente in secchi da 14 L litografati.
Si consiglia l'utilizzo di ISOLANTE ACRILICO qualora sia necessario per migliorare l'aderenza al supporto.

Stabilità a Magazzino 6 mesi in contenitori originali sigillati a temperatura di +5/+25°C. TEME IL GELO.

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Data 08/11/2022

Aggiornamento SG