

Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL IAVORO 4
46019 VIADANA (MN) - ITALY
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

Scheda Tecnica

Linea Idropitture

Codice Serie 102.1000

Nome Commerciale Prodotto **BETONSABER BIANCO**

Classificazione Idropittura acrilica anticarbonatazione particolarmente idonea per la protezione e la decorazione di opere in conglomerati di cemento e cemento armato.

Tipo di impiego Per la protezione e la decorazione di superfici di opere in conglomerati di cemento e cemento armato e superfici intonacate in particolare con malte cementizie.

Colore Bianco.

Composizione chimica Copolimero acrilico modificato in emulsione acquosa.

Peso Specifico 1.300+/-0.050 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura 12.000+/-2000 cps

Sistema di applicazione spruzzo-pennello-rullo

Diluizione Con acqua di rete al 20-25% in volume.

Resa Media mq/ lt. per mano 14-17 mq/l

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min.di applicazione** +5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
30 minuti	1	5-6

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/c-BA **Prodotto** Pitture per pareti esterne di supporto minerale **Limiti UE 2010 gr/lt.** 40

C.O.V. sul tal quale gr/lt. 25 **% Diluizione per applicazione** 25 **C.OV. pronto uso gr/lt. max** 20

Brillantezza opaco gloss

Preparazione del Supporto SUPPORTO NUOVO: ben asciutto, spazzolato ed isolato con una mano di special fixative (035.1000) o isofix (310.0002).

SUPPORTO VECCHIO: Spazzolare bene per eliminare polvere, sporco ed eventuali pitture preesistenti o non aderenti procedendo con stucco per ripristinare eventuali mancanze superficiali. Procedere con special fixative (035.1000) e con 2 mani di BETONSABER.

Cicli Applicativi

Note: Disponibile in confezioni da 14L litografate. Per l'eventuale fattibilità di tinte a richiesta contattare il nostro ufficio tecnico.

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di +5/+25°C. **TEME IL GELO.**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Data 05/09/2016

Aggiornamento FP