

Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL LAVORO 4
46019 VIADANA (MN) - ITALY
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

Scheda Tecnica

Linea Idropitture

Codice Serie 316.1000

Nome Commerciale Prodotto **QUARZO COLORLIFE**

Classificazione Idropittura murale per esterno pigmentata a base di farine di quarzo con potere riempitivo. Lavabile, insaponificabile, idrorepellente. Ottima copertura e facile applicazione.

Tipo di impiego Per la protezione e la finitura esterna di edifici civili o industriali, ove sia richiesta una buona protezione agli agenti atmosferici ed una facilità di applicazione. Resistente alla luce e ai raggi UV.

Colore Bianco

Composizione chimica Copolimero acrilico in emulsione acquosa.

Peso Specifico 1.630 + 0,050 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura 15000 +/-2000 cps

Sistema di applicazione pennello-rullo

Diluizione 20-25% in volume.

Resa Media mq/ Lt. per mano 7-8mq/l

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min. di applicazione** + 5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
30'-1h	3	5-6

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/c - BA **Prodotto** Pitture per pareti esterne di supporto minerale **Limiti UE 2010 gr/lit.** 40

C.O.V. sul tal quale gr/lit. 35 **% Diluizione per applicazione** 20 **C.O.V. pronto uso gr/lit. max** 30

Brillantezza opaco gloss

Preparazione del Supporto SUPPORTO NUOVO: Applicazione di una mano molto diluita (al 40%) di QUARZO COLORLIFE come fondo e 2 mani di QUARZO COLORLIFE (diluizione normale).
SUPPORTO VECCHIO: Pulire e asportare le parti in fase di distacco. Procedere con special fixative all'acqua (035.1000) o con isolante alla pliolite a solvente (310.0002). Lasciare passare almeno 12-24h e procedere con l'applicazione di 2 mani di COLORLIFE.

Cicli Applicativi Fare attenzione affinché le pareti non si bagnino per le prime 72-96 ore per evitare effetti estetici indesiderati.

Note: Disponibile in confezioni da 14L- 5L litografate. Verificare la fattibilità delle tinte contattando il nostro ufficio tecnico.

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di + 5/ + 25°C **TEME IL GELO**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Data 07/02/2017

Aggiornamento FP