

# COLOSSEUM OPACO

**LINEA: IDROPITTURE****CODICE:1811000**

## *Idropittura lavabile per interni*

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO ED IMPIEGO:**

Idropittura inodore lavabile per interni ad elevatissima copertura, dotata di ottima pennellabilità e ottimo punto di bianco adatta a tutti i tipi di supporti comunemente utilizzati come intonaci minerali, rasature a base gesso, cartongesso, superfici già pitturate.

**CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:**

Colore	Bianco		
Aspetto	Opaco		
Composizione	A base resine sintetiche in emulsione		
Peso Specifico	1,57 ± 0,03 Kg/l		EN ISO 2811-1
Viscosità Brookfield	6.000 ± 1.000 cP	G6V20	ASTM D 2196
Residuo secco in peso	62 ± 2 %		EN ISO 3251
Residuo secco in volume	40 ± 2 %		
Contenuto V.O.C.-C.O.V.	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite EU (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/a BA: 30 g/l (2010). Il prodotto contiene al massimo 20 g/l di C.O.V.		
Confezioni disponibili	5-14 litri		

**CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300**

Brillantezza	Super-opaco < 5 Gloss a 85°	EN ISO 2813
Granulometria	Fine < 100 µ	EN 21524
Resistenza al lavaggio	Classe 2	ISO 11998
Potere coprente	Classe 1 (con resa di 6,5 m <sup>2</sup> /l)	ISO 6504-3

<b>CARATTERISTICHE APPLICATIVE</b>	
Metodo applicativo	Pennello, rullo, spruzzo airless
Diluizione	10-20 % in volume con acqua potabile
Resa pratica	13-14 m <sup>2</sup> /l per mano
Numero di mani	2
Essiccazione	Secco al tatto: 1-2 h Per ricopertura minimo: 4 h
Tipo di Supporto	Intonaco civile, gesso e cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carte da parati, CLS e conglomerati assorbenti opportunamente preparati.

<b>PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI E CICLO APPLICATIVO</b>	
<b>Supporto nuovo</b>	Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie di umidità, tracce di sporco, grasso etc. Eventuali muffe sono da trattare con BIOSAN. Preparare il supporto con <b>ISOLANTE ACRILICO</b> o <b>SPECIAL FIXATIVE</b> e attendere 5-8 ore prima di procedere alla verniciatura.
<b>Supporto già verniciato</b>	Verificare lo stato e l'adesione della vecchia pittura e rimuovere le zone con scarsa aderenza e non coerenti mediante carteggiatura, Trattare eventuali muffe con <b>BIOSAN</b> . Chiudere eventuali imperfezioni con stucco. Ripulire accuratamente le superfici da polvere e sporco e procedere alla verniciatura. Nel caso di superfici assorbenti e/o sfarinanti preparare il supporto con <b>ISOLANTE ACRILICO</b> o <b>SPECIAL FIXATIVE</b> e attendere 5-8 ore prima di procedere alla verniciatura.
<b>Voce di capitolato</b>	Fornitura e posa di idropittura lavabile opaca per interni, a base di leganti sintetici in emulsione, adatta per supporti assorbenti ed irregolari di ambienti soggetti ad umidità costante ed elevata applicata in due mani a pennello o a rullo, inclusa la preparazione del supporto, la sistemazione di micro-cavillature, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.
<b>Stoccaggio</b>	La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5°C e i 30°C. Conservare il prodotto non diluito in recipienti chiusi, al fresco e protetti dal gelo.

## NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

- Per evitare difetti di filmazione, non applicare a temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30° C o con umidità relativa superiore all'85%.
- Basse temperature e alte umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
- Mescolare accuratamente prima dell'uso.
- In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti con BIOSAN.
- Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.
- Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
- Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.
- Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.
- Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dalla fine dell'applicazione.
- Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati, lisci e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.
- Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso.
- I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono esatti ed accurati e devono essere pertanto considerati attendibili e a solo scopo informativo e in ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo, non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che si prefigge. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Scheda tecnica	n. 024	Rev. n 01	Data 19/12/2024
----------------	--------	-----------	-----------------

**SABER S.R.L.** – Sede Legale: Via Caduti sul Lavoro, 4 – 46019 Viadana (MN)

Tel. 0375 782083 – Fax 0375 780055 – e-mail: [info@sabercolor.com](mailto:info@sabercolor.com) – [www.sabercolor.com](http://www.sabercolor.com)

Cap. Soc. Euro 30.000,00 i.v. – P.IVA 00289400202 – C.F. e n. Iscriz. Reg. delle Imprese di Mn 00289400202 – n. R.E.A. 127583 – Albo Artigiani n. 30476