

Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL IAVORO 4
46019 VIADANA (MN) - ITALY
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

Scheda Tecnica

Linea Idropitture

Codice Serie 039.1000

Nome Commerciale Prodotto **DORA ELASTICO BIANCO**

Classificazione Rivestimento murale plastico per esterno continuo pigmentato a base di farine di quarzo con effetto liscio, elastico ed idrorepellente.

Tipo di impiego Per la protezione e la finitura esterna di case, palazzi, fabbricati civili o industriali, ove sia richiesta una buona protezione agli agenti atmosferici in presenza di microcavillature. Discreto effetto riempitivo. La sua particolare additivazione gli permette di essere un'ottima barriera contro l'attacco di un largo spettro di alghe e muffe.

Colore Bianco.

Composizione chimica Copolimero elastico in emulsione silconica.

Peso Specifico 1,450 + 0,050 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura 16000 +/-2000 cps

Sistema di applicazione pennello-ruolo

Diluizione 15-20% in volume.

Resa Media mq/ Lt. per mano 10-11 mq/l

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min. di applicazione** + 5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
30'-1h	3	8

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/c - BA **Prodotto** Pitture per pareti esterne di supporto minerale **Limiti UE 2010 gr/lit.** 40

C.O.V. sul tal quale gr/lit. 35 **% Diluizione per applicazione** 20 **C.O.V. pronto uso gr/lit. max** 30

Brillantezza opaco gloss

Preparazione del Supporto SUPPORTO NUOVO: Applicazione di una mano molto diluita (al 40%) di DORA ELASTICO come fondo e 2 mani di DORA ELASTICO. (diluizione normale).

SUPPORTO VECCHIO: Pulire e asportare le parti in fase di distacco. Procedere con isolante acrilico all'acqua (035.0000) o con isolante alla pliolite ISOLFIX (310.0002). Lasciare passare almeno 12-24h e procedere con l'applicazione di 2 mani di DORA ELASTICO

Cicli Applicativi Disponibile in tutte le tinte delle mazzette colori Saber. Buone prestazioni laddove siano presenti cavillature dovute a assestamenti della calce e delle pareti o per prevenirle.

Note: Disponibile in confezioni da 14L. Ideale per cicli elastici con fondo elastomerico come prima mano.

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di + 5/ + 25°C **TEME IL GELO**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Data 05/09/2016

Aggiornamento FP