

#### Nome Commerciale Prodotto **DORADO PER ESTERNO**

<b>Classificazione</b>	Rivestimento murale plastico per esterno continuo pigmentato a base di farine di quarzo con effetto a rilievo bucciato fine a Norma UNI 8753. GRANULOMETRIA 0,3 MM.
<b>Tipo di impiego</b>	Per la protezione e la finitura interna di case, palazzi, fabbricati civili o industriali, ove sia richiesta una finitura bucciata idrorepellente e traspirante. Applicabile su supporti minerali e superfici intonacate. Sovraverniciabile con pitture e rivestimenti a base di polimeri acrilici e vinilversatici e stirolo acrilici.
<b>Colore</b>	Bianco
<b>Composizione chimica</b>	Acrilico in emulsione acquosa.
<b>Peso Specifico</b>	1.650 + 0,050 Kg./Lt.
<b>Viscosità di Fornitura</b>	60000+- 500 cps
<b>Sistema di applicazione</b>	pennello-ruolo
<b>Diluizione</b>	Tal quale o fino al 5% con acqua secondo rilievo desiderato.
<b>Resa Media mq/ lt. per mano</b>	1,2-1,5 kg/mq

ph

**Essiccazione** Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min. di applicazione** + 5 °C.

<b>Fuori Tatto ore</b>	<b>In Profondità ore</b>	<b>Tempo di sovraverniciabilità ore</b>
30'-1h	12-24	48

**Residuo Secco in Peso** %

**Residuo Secco in Volume** %

**Tabella Dir.2004/42/CE** A/c **Prodotto** Pitture per pareti esterne di supporto minerale. **Limiti UE 2010 gr/lt.** 40

**C.O.V. sul tal quale gr/lt.** 30 **% Diluizione per applicazione** 5 **C.O.V. pronto uso gr/lt. max** 30

**Brillantezza** opaco gloss

**Preparazione del Supporto** SUPPORTO NUOVO: Applicazione di una mano di ISOLANTE ACRILICO.

SUPPORTO VECCHIO: Pulire e asportare le parti in fase di distacco. Procedere con isolante acrilico all'acqua (035.0000) o con isolante alla pliolite a solvente (310.0002) ISOLFIX. Lasciare passare almeno 12-24h e procedere con l'applicazione di DORADO

**Cicli Applicativi**

**Note:** Disponibile in confezioni da 24 KG. Verificare la fattibilità delle tinte contattando il nostro ufficio tecnico.

**Stabilità a Magazzino** 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di + 5/ + 25°C **TEME IL GELO**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

**Data** 05/09/2016

**Aggiornamento** FP