

Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL LAVORO 4
46019 VIADANA (MN) - ITALY
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

Scheda Tecnica

Linea Idropitture

Codice Serie 019.1000

Nome Commerciale Prodotto **DORADO RUSTICO**

Classificazione Rivestimento murale plastico per esterno continuo pigmentato a base di farine di quarzo con effetto a rilievo bucciato fine a Norma UNI 8753. GRANULOMETRIA 1,2 MM

Tipo di impiego Per la protezione e la finitura interna di case, palazzi, fabbricati civili o industriali, ove sia richiesta una finitura bucciata idrorepellente e traspirante. Applicabile su supporti minerali e superfici intonacate. Sovraverniciabile con pitture e rivestimenti a base di polimeri acrilici e vinilversatici e stirolo acrilici.

Colore Bianco

Composizione chimica Acrilico in emulsione acquosa.

Peso Specifico 1.650 + 0,050 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura 60000+- 500 cps

Sistema di applicazione pennello-ruolo

Diluizione Tal quale o fino al 5% con acqua secondo rilievo desiderato.

Resa Media mq/ lt. per mano 3-5 kg/mq

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min. di applicazione** + 5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
30'-1h	12-24	48

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/c- BA **Prodotto** Pitture per pareti esterne di supporto minerale. **Limiti UE 2010 gr/lt.** 40

C.O.V. sul tal quale gr/lt. 30 **% Diluizione per applicazione** 5 **C.O.V. pronto uso gr/lt. max** 30

Brillantezza opaco gloss

Preparazione del Supporto SUPPORTO NUOVO: Applicazione di una mano di ISOLANTE ACRILICO.

SUPPORTO VECCHIO: Pulire e asportare le parti in fase di distacco. Procedere con isolante acrilico all'acqua (035.0000) o con isolante alla pliolite a solvente ISOLFIX (310.0002). Lasciare passare almeno 12-24h e procedere con l'applicazione di DORADO

Cicli Applicativi

Note: Disponibile in confezioni da 24KG. Verificare la fattibilità delle tinte contattando il nostro ufficio tecnico.

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di + 5/ + 25°C **TEME IL GELO**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Data 05/09/2016

Aggiornamento FP