

Nome Commerciale Prodotto **FONDO IMPREGNANTE IMA-WOOD**

Classificazione Impregnate all'acqua per legno, aspetto satinato, per interno ed esterno inodore.

Tipo di impiego E' un impregnante all'acqua, che oltre a proteggere il legno ne fa risaltare la venatura. Si può applicare a spruzzo o pennello su legno nuovo o già verniciato.(previa carteggiatura).

Colore a richiesta varie tinte.

Composizione chimica Acrilico in dispersione acquosa.

Peso Specifico 1.020+/-0.020 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura 15"+/-1" cps coppa ford 4

Sistema di applicazione pennello

Diluizione Prodotto pronto all'uso

Resa Media mq/ lt. per mano 12 mq/l

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min.di applicazione** +5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
30'-1h	24	2-3

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/e-BA **Prodotto** vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne **Limiti UE 2010 gr/lt.** 130

C.O.V. sul tal quale gr/lt. 45 **% Diluizione per applicazione** 0 **C.OV. pronto uso gr/lt. max** 45

Brillantezza satinato gloss

Preparazione del Supporto Su legno nuovo si consiglia di applicare una prima mano di FONDO IMPREGNANTE IMA-WOOD, quindi applicare come seconda mano la FINITURA SATINATA CERATA.

Su legno già verniciato, aver cura di togliere eventuali macchie di grasso o cera, levigare bene la vernice già esistente ed asportare quella non bene aderente, applicare 1 mano di IMA-WOOD e quindi FINITURA SATINATA CERATA INCOLORE.

Cicli Applicativi Disponibile in alcuni colori legno (per ulteriore informazioni rivolgersi all'ufficio acquisti)

Note: NON APPLICARE IL PRODOTTO A TEMPERATURE INFERIORI A 5°C.

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di +5/+25°C. **TEME IL GELO.**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.