

Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL LAVORO 4
46019 VIADANA (MN) - ITALY
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

Scheda Tecnica

Linea Idropitture

Codice Serie 002,.L730

Nome Commerciale Prodotto **GOCCIA B**

Classificazione Idropittura lavabile per interni ad elevata copertura, dotata di ottima pennellabilità e buon punto di bianco.

Tipo di impiego Per la protezione e la decorazione di superfici interne. Può essere applicato su intonaco civile, calcestruzzo (CLS), conglomerati assorbenti in genere, superfici in gesso e cartongesso, vecchie pitture stagionate e pulite. Non lascia odori. Permette un ottimo scambio di umidità muro-ambiente.

Colore Bianco sporco

Composizione chimica Copolimero acrilico in emulsione acquosa.

Peso Specifico 1,500+/-0,050 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura 2500+/-500 cps

Sistema di applicazione Spruzzo

Diluizione Pronto all'uso

Resa Media mq/ Lt. per mano 3,5/4 mq/l pari a circa 2,5 mq/kg

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min. di applicazione** +5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
30 minuti	1	4-5

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/a-BA **Prodotto** Pitture opache per pareti e soffitti interni **Limiti UE 2010 gr/lit.** 30

C.O.V. sul tal quale gr/lit. % **Diluizione per applicazione** 0 **C.O.V. pronto uso gr/lit. max** < 1

Brillantezza opaco gloss

Preparazione del Supporto SUPPORTO NUOVO: pulire da eventuali polvere residue quindi 2 mani incrociate di GOCCIA B direttamente sul CLS.

SUPPORTO VECCHIO: Spazzolare bene per eliminare polvere, sporco ed eventuali pitture preesistenti o non aderenti procedendo con stucco per ripristinare eventuali mancanze superficiali. Laddove necessario applicare una passata di isolante acrilico.

Cicli Applicativi

Note:

Disponibile in cisterne da 12 q.li o eventualmente in secchi litografati da 14 lt.
CONFORME ALLA NORMATIVA LEED-BREEM-CAM (TEST ESEGUITO DA LABORATORIO CERTIFICATO)

Stabilità a Magazzino 6 mesi in contenitori originali sigillati a temperatura di +5/+25°C. TEME IL GELO.

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Data 17/11/2022

Aggiornamento SG