

Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL LAVORO 4
46019 VIADANA (MN) - ITALY
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

Scheda Tecnica

Linea Idropitture

Codice Serie 003.1000

Nome Commerciale Prodotto **GOCCIA BIANCA**

Classificazione Idropittura lavabile acrilica per interni ad elevata copertura, dotata di ottima pennellabilità ed eccezionale punto di bianco.

Tipo di impiego Per la protezione e la decorazione di superfici interne. Può essere applicato su intonaco civile, conglomerati assorbenti in genere, superfici in gesso e cartongesso, vecchie pitture stagionate e pulite. Non lascia odori. Permette un ottimo scambio di umidità muro-ambiente. Non sfoglia. Ottima dilatazione e distensione.

Colore Bianco e bianco sporco.

Composizione chimica Copolimero acrilico modificato in emulsione acquosa.

Peso Specifico 1.650+/-0.050 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura 25000+/-2500 cps

Sistema di applicazione spruzzo-pennello-rullo

Diluizione 20-35% in volume.

Resa Media mq/ lt. per mano 12-13 mq/l

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min. di applicazione** +5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
30 minuti	1	4-5

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/a-BA **Prodotto** Pitture opache per pareti e soffitti interni **Limiti UE 2010 gr/lt.** 30

C.O.V. sul tal quale gr/lt. **% Diluizione per applicazione** 30 **C.O.V. pronto uso gr/lt. max** 20

Brillantezza opaco gloss

Preparazione del Supporto SUPPORTO NUOVO: ben asciutto, spazzolato ed isolato con una mano di isolante acrilico(035.0000).

SUPPORTO VECCHIO: Spazzolare bene per eliminare polvere, sporco ed eventuali pitture preesistenti o non aderenti procedendo con stucco per ripristinare eventuali mancanze superficiali. Procedere con isolante acrilico(035.0000) e con 2 mani di GOCCIA.

Cicli Applicativi RESISTENZA ALL'ABRASIONE A UMIDO (UNI EN 13300) : CLASSE 3

Note: Disponibile in confezioni da 14L litografate. Per l'eventuale fattibilità di tinte a richiesta contattare il nostro ufficio tecnico.

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di +5/+25°C. TEME IL GELO.

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Data 31/08/2022

Aggiornamento SG