

# Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL IAVORO 4  
46019 VIADANA (MN) - ITALY  
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

## Scheda Tecnica

### Linea Idropitture

Codice Serie 332.1000

**Nome Commerciale Prodotto** **HYDROMUR BIANCO**

**Classificazione** Smalto satinato con buona copertura e facile applicazione; buon effetto antipolvere

**Tipo di impiego** Per la protezione e la decorazione di superfici interne ed esterne. Può essere applicato su ogni genere di superficie, gesso e cartongesso. Superlavabile.

**Colore** Bianco.

**Composizione chimica** Copolimero acrilico modificato in emulsione acquosa.

**Peso Specifico** 1.300+/-0.050 Kg./Lt.

**Viscosità di Fornitura** 12.000+/-2000 cps

**Sistema di applicazione** spruzzo-pennello-rullo

**Diluizione** Con acqua di rete al 20-25% in volume.

**Resa Media mq/ lt. per mano** 14-17 mq/l

**ph**

**Essiccazione** Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min.di applicazione** +5 °C.

<b>Fuori Tatto ore</b>	<b>In Profondità ore</b>	<b>Tempo di sovraverniciabilità ore</b>
30 minuti	1	5-6

**Residuo Secco in Peso** %

**Residuo Secco in Volume** %

**Tabella Dir.2004/42/CE** A/c-BA **Prodotto** Pitture per pareti esterne di supporto minerale **Limiti UE 2010 gr/lt.** 40

**C.O.V. sul tal quale gr/lt.** 25 **% Diluizione per applicazione** 25 **C.OV. pronto uso gr/lt. max** 20

**Brillantezza** opaco gloss

**Preparazione del Supporto** SUPPORTO NUOVO: ben asciutto, spazzolato ed isolato con una mano di isolante special fixative o ISOLFIX

SUPPORTO VECCHIO: Spazzolare bene per eliminare polvere, sporco ed eventuali pitture preesistenti o non aderenti procedendo con stucco per ripristinare eventuali mancanze superficiali. Procedere con special fixative e con 2 mani di HYDROMUR.

**Cicli Applicativi**

**Note:** Disponibile in confezioni da 14L litografate. Per l'eventuale fattibilità di tinte a richiesta contattare il nostro ufficio tecnico.

**Stabilità a Magazzino** 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di +5/+25°C. **TEME IL GELO.**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

**Data** 05/09/2016

**Aggiornamento** FP