

Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL IAVORO 4
46019 VIADANA (MN) - ITALY
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

Scheda Tecnica

Linea Idropitture

Codice Serie 130.1000

Nome Commerciale Prodotto **IDROLUX LUCIDO**

Classificazione Smalto all'acqua acrilico per interni ed esterni, lavabile, con buona copertura e facilità di applicazione.

Tipo di impiego Per la protezione e la decorazione di superfici interne ed esterne. Può essere applicato su intonaco civile, conglomerati assorbenti in genere, superfici in gesso e cartongesso, ottima adesione su vecchie pitture sintetiche.

Colore bianco e a richiesta

Composizione chimica Copolimero acrilico modificato in emulsione acquosa.

Peso Specifico 1.200 - +/- 0,020 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura cps

Sistema di applicazione pennello-ruolo

Diluizione 10-20% in volume.

Resa Media mq/ lt. per mano 20-22 mq/lt

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min. di applicazione** +5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
30-40 minuti	1-2	4-5

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/b-BA **Prodotto** Pitture lucide per pareti e soffitti interni **Limiti UE 2010 gr/lt.** 100

C.O.V. sul tal quale gr/lt. 60 **% Diluizione per applicazione** 5 **C.OV. pronto uso gr/lt. max** 60

Brillantezza 60-70 gloss

Preparazione del Supporto SUPPORTO NUOVO: ben asciutto, spazzolato ed isolato con una mano di isolante acrilico.

SUPPORTO VECCHIO: Spazzolare bene per eliminare polvere, sporco ed eventuali pitture preesistenti o non aderenti procedendo con stucco per ripristinare eventuali mancanze superficiali. Procedere con isolante acrilico e con 2 mani di prodotto.

Cicli Applicativi Adatto ad ogni ambiente .LAVABILE .

Note: CERTIFICATO IDONEO ALLA VERNICIATURA DI AMBIENTI CON PRESENZA DI ALIMENTI, (NORMA UNI 11021:2002)

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di +5/+25°C. **TEME IL GELO.**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Data 05/09/2016

Aggiornamento FP