

Nome Commerciale Prodotto **IDROLUX SATINATO BIANCO**

Classificazione Smalto all'acqua acrilico satinato per interni ed esterni, lavabile, con buona copertura e facilità di applicazione.

Tipo di impiego Per la protezione e la decorazione di superfici interne. Può essere applicato su intonaco civile, conglomerati assorbenti in genere, superfici in gesso e cartongesso, ottima adesione su vecchie pitture sintetiche.

Colore Bianco

Composizione chimica Copolimero acrilico modificato in emulsione acquosa.

Peso Specifico 1.20+/-0.020 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura cps

Sistema di applicazione pennello-ruolo

Diluizione 10-20% in volume.

Resa Media mq/lt. per mano 20-22mq/lt

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min. di applicazione** +5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
30-40 minuti	1-2	4-5

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/d-BA **Prodotto** Pitture per finiture e tamponature da **Limiti UE 2010 gr/lt.** 130
interni/esterni per legno, metallo o plastica

C.O.V. sul tal quale gr/lt. 45 **% Diluizione per applicazione** 5 **C.O.V. pronto uso gr/lt. max** 45

Brillantezza 15-25 gloss

Preparazione del Supporto SUPPORTO NUOVO: ben asciutto, spazzolato ed isolato con una mano di isolante acrilico.

SUPPORTO VECCHIO: Spazzolare bene per eliminare polvere, sporco ed eventuali pitture preesistenti o non aderenti procedendo con stucco per ripristinare eventuali mancanze superficiali. Procedere con isolante acrilico e con 2 mani di prodotto.

Cicli Applicativi Adatto ad ogni ambiente di casa (camere, sale, cucine, bagni). LAVABILE.

Note: CERTIFICATO IDONEO ALLA VERNICIATURA DI AMBIENTI CON PRESENZA DI ALIMENTI, (NORMA UNI 11021:2002)

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di +5/+25°C. **TEME IL GELO.**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.