

Saber S.r.l.

Via Caduti sul Lavoro, 4 - 46019 Viadana (MN) Italy
Tel: +39 0375 782083 - Fax: +39 0375 780055
info@sabercolor.com - bernini@pec.sabercolor.com
Partita IVA e Codice fiscale 00289400202
Capitale Sociale € 30.000 - REA: MN 127583

SCHEDA TECNICA ISOLMUR

Cod. 035.2000 – Rev. 11/2023

CLASSIFICAZIONE	Idropittura di fondo riempitiva liscia pigmentata a base di farine di quarzo. Di facile applicazione e buona dilatazione.						
TIPO DI IMPIEGO	Per il consolidamento e la protezione di intonaci, mattoni in facciavista, gesso, cemento, legno, pietre arenarie e calcaree su cui si andrà a finire con finiture quali rivestimenti e/o pitture. OTTIMO RIEMPIMENTO. Esalta il potere coprente e uniformante delle finiture assicurando maggior pienezza.						
COMPOSIZIONE CHIMICA	Acrilico in emulsione acquosa.						
DATI TECNICI	Aspetto: liquido Peso specifico: 1,320 +/- 0,050 kg/L Colore: bianco. Viscosità di fornitura: 6000 +/- 2000 cps Brillantezza: opaco						
SISTEMA DI APPLICAZIONE	Pennello – rullo – spruzzo.						
DILUIZIONE	10-20% in peso.						
RESA MEDIA	7-8 mq/L						
VOC MISCELA PRONTO USO	CLASSIFICAZIONE SECONDO DIRETTIVA 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. h-BA PITTURE PER PARETI ESTERNE DI SUPPORTO MINERALE Limiti UE 2010 40 gr/lit. COV. PRODOTTO: 5 gr/lit						
ESSICCAZIONE	<u>ESSICCAZIONE AD ARIA a 20 °C – 60% umidità</u> <table><thead><tr><th>Fuori tatto</th><th>in profondità</th><th>tempo di sovraverniciabilità</th></tr></thead><tbody><tr><td>30-1 ora</td><td>3 ore</td><td>6-8 ore</td></tr></tbody></table>	Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità	30-1 ora	3 ore	6-8 ore
Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità					
30-1 ora	3 ore	6-8 ore					
TEMPERATURA MIN. DI APPLICAZIONE	+ 5° C						
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	SUPPORTO NUOVO: Applicare 1 mano di ISOLMUR (la diluizione dipende dall'assorbimento del Supporto. SUPPORTO VECCHIO: Pulire e asportare le parti in fase di distacco. Applicare un idoneo fissativo. Procedere con ISOLMUR e una volta asciutto con la successiva finitura. In caso di finiture colorate ISOLMUR può essere colorato fino a un massimo di un 5% di paste per non alterare le caratteristiche del prodotto. Colorabile su richiesta.						
PULIZIA APPARECCHIATURE E ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso.						
NOTE	Disponibili in confezioni da 14 L. Per l'eventuale fattibilità di tinte a richiesta, contattare il nostro Ufficio tecnico.						
STABILITA' A MAGAZZINO	1 anno in contenitori originali sigillati.						
STOCCAGGIO	Il prodotto va conservato nella sua confezione originale integra in ambiente che deve essere protetto dal gelo e dal caldo eccessivo e quindi con temperatura non inferiore a +5 °C e non superiore a +25 °C. Le informazioni relative ad etichettatura e manipolazione sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I residui liquidi o solidi e i recipienti vuoti devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. TEME IL GELO						

Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono esatti ed accurati e devono essere pertanto considerati attendibili e a solo scopo informativo e in ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo, non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che si prefigge.