

Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL IAVORO 4
46019 VIADANA (MN) - ITALY
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

Scheda Tecnica

Linea Idropitture

Codice Serie 035.2000

Nome Commerciale Prodotto ISOLMUR BIANCO

Classificazione Idropittura di fondo riempitiva liscia pigmentata a base di farine di quarzo. Di facile applicazione e buona dilatazione.

Tipo di impiego Per il consolidamento e la protezione di intonaci, mattoni in facciavista, gesso, cemento, legno, pietre arenarie e calcaree su cui si andrà a finire con finiture quali rivestimenti e/o pitture. OTTIMO RIEMPIMENTO. Esalta il potere coprente e uniformante delle finiture assicurando maggior pienezza.

Colore Bianco.

Composizione chimica Acrilico in emulsione acquosa.

Peso Specifico 1.320 + 0,050 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura 10000 +/-2000 cps

Sistema di applicazione pennello-ruolo

Diluizione 10-20% in volume.

Resa Media mq/ Lt. per mano 7-8 mq/lit

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min. di applicazione** + 5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
30'-1h	3	6-8

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/c - BA **Prodotto** Pitture per pareti esterne di supporto minerale **Limiti UE 2010 gr/lit.** 40

C.O.V. sul tal quale gr/lit. 35 **% Diluizione per applicazione** 20 **C.O.V. pronto uso gr/lit. max** 30

Brillantezza opaco gloss

Preparazione del Supporto SUPPORTO NUOVO: Applicare 1 mano di ISOLMUR (la diluizione dipende dall'assorbimento del supporto).

SUPPORTO VECCHIO: Pulire e asportare le parti in fase di distacco. Applicare un idoneo fissativo. Procedere con ISOLMUR e una volta asciutto con la successiva finitura.

Cicli Applicativi In caso di finiture colorate ISOLMUR può essere colorato fino a un massimo di un 5% di paste per non alterare le caratteristiche del prodotto. Colorabile su richiesta.

Note: Il prodotto non è infiammabile e non partecipa alla combustione in caso di incendio. Disponibile in confezioni da 14L.

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di + 5/ + 25°C **TEME IL GELO**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Data 05/09/2016

Aggiornamento FP