

# Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL IAVORO 4  
46019 VIADANA (MN) - ITALY  
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

## Scheda Tecnica

### Linea Idropitture

Codice Serie 001.1000

**Nome Commerciale Prodotto** LUNA BIANCA

**Classificazione** Idropittura traspirante per interni ad elevata copertura, dotata di ottima pennellabilità e buon punto di bianco.

**Tipo di impiego** Per la protezione e la decorazione di superfici interne. Può essere applicato su intonaco civile, conglomerati assorbenti in genere, superfici in gesso e cartongesso, vecchie pitture stagionate e pulite.

**Colore** Bianco .

**Composizione chimica** Copolimero vinilico in emulsione acquosa.

**Peso Specifico** 1.650+/-0.050 Kg./Lt.

**Viscosità di Fornitura** 25000+/-2500 cps

**Sistema di applicazione** spruzzo-pennello-rullo

**Diluizione** 30-45% in volume.

**Resa Media mq/ lt. per mano** 8-10 mq/l

ph

**Essiccazione** Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min.di applicazione** +5 °C.

| <b>Fuori Tatto<br/>ore</b> | <b>In Profondità<br/>ore</b> | <b>Tempo di sovraverniciabilità<br/>ore</b> |
|----------------------------|------------------------------|---|
| 30 minuti                  | 1                            | 4-5   |

**Residuo Secco in Peso** %

**Residuo Secco in Volume** %

**Tabella Dir.2004/42/CE** A/a-BA **Prodotto** Pitture opache per pareti e soffitti interni **Limiti UE 2010 gr/lt.** 30

**C.O.V. sul tal quale gr/lt.** % **Diluizione per applicazione** 30 **C.OV. pronto uso gr/lt. max** 20

**Brillantezza** opaco gloss

**Preparazione del Supporto** SUPPORTO NUOVO: ben asciutto, spazzolato ed isolato con una mano di isolante acrilico.

SUPPORTO VECCHIO: Spazzolare bene per eliminare polvere, sporco ed eventuali pitture preesistenti o non aderenti procedendo con stucco per ripristinare eventuali mancanze superficiali. Procedere con isolante acrilico e con 2 mani di LUNA.

**Cicli Applicativi**

**Note:** Disponibile in confezioni da 14L in secchi litografati e in cisterne da 10qli. Per l'eventuale fattibilità di tinte a richiesta contattare il nostro ufficio tecnico.

**Stabilità a Magazzino** 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di +5/+25°C. **TEME IL GELO.**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

**Data** 05/09/2016

**Aggiornamento** FP