

Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL LAVORO 4
46019 VIADANA (MN) - ITALY
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

Scheda Tecnica

Linea Idropitture

Codice Serie 138.1000

Nome Commerciale Prodotto PAS 80 LUCIDO BIANCO

Classificazione Smalto all'acqua acrilico murale lucido per interni ed esterni, lavabile, con buona copertura e facilità di applicazione.

Tipo di impiego Per la protezione e la decorazione di superfici interne. Può essere applicato su intonaco civile, conglomerati assorbenti in genere, superfici in gesso e cartongesso, ottima adesione su vecchie pitture sintetiche .

Colore Bianco

Composizione chimica Copolimero acrilico modificato in emulsione acquosa.

Peso Specifico 1.200+/-0.020 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura 5000+-1000 cps

Sistema di applicazione pennello-rullo

Diluizione 10-20 % in volume.

Resa Media mq/ Lt. per mano 20-22 mq/l

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min. di applicazione** +5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
30-40 minuti	1-2	4-5

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/d-BA **Prodotto** Pitture per finiture e tamponature da **Limiti UE 2010 gr/lit.** 130
interni/esterni per legno, metallo o plastica

C.O.V. sul tal quale gr/lit. 45 **% Diluizione per applicazione** 5 **C.O.V. pronto uso gr/lit. max** 45

Brillantezza 60-70 gloss

Preparazione del Supporto SUPPORTO NUOVO: ben asciutto, spazzolato ed isolato con una mano di isolante acrilico.

SUPPORTO VECCHIO: Spazzolare bene per eliminare polvere, sporco ed eventuali pitture preesistenti o non aderenti procedendo con stucco per ripristinare eventuali mancanze superficiali. Procedere con isolante acrilico e con 2 mani di prodotto.

Cicli Applicativi Adatto ad ogni ambiente di casa (camere, sale, cucine, bagni). LAVABILE .

Note:

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di +5/+25°C. TEME IL GELO.

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Data 05/09/2016

Aggiornamento FP