

Nome Commerciale Prodotto **PETRASIL GRANA MEDIA**

Classificazione Rivestimento murale ai silicati ad effetto continuo per interno o esterno.

Tipo di impiego Finitura traspirante altamente resistente agli agenti chimici ed atmosferici, all'azione di alghe e muffe, con effetto estetico tipo intonachino.

Colore Bianco e a richiesta.

Composizione chimica Silicato di potassio, inerti selezionati, pigmenti minerali e additivi specifici.

Peso Specifico 1,800+ 0,100 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura cps

Sistema di applicazione frattazzo inox + fratt. plastica.

Diluizione prodotto pronto all'uso.

Resa Media mq/ lt. per mano 2-2,4 kg/mq

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min.di applicazione** + 5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
	12-24	24-36

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/c **Prodotto** Pitture per pareti esterne di supporto minerale **Limiti UE 2010 gr/lt.** 40

C.O.V. sul tal quale gr/lt. 40 **% Diluizione per applicazione** 0 **C.OV. pronto uso gr/lt. max** 40

Brillantezza gloss

Preparazione del Supporto Supporto nuovo: pulire e applicare una mano di primer ai silicati, quindi applicare il Petrasil a finire.
Supporto vecchio: pulire, togliere eventuali parti distaccanti, quindi applicare il primer (qualora occorresse usare un primer pigmentato ruvido tipo SILIFOND per ripristinare la superficie) e alla fine il PETRASIL.

Cicli Applicativi Pulire gli attrezzi subito dopo l'uso. Mascherare le parti contigue per evitare di sporcarle.

Note: Non applicare in condizioni di vento forte e in ogni caso cercare di applicare sempre nelle stesse condizioni climatiche al fine di ridurre al minimo differenze di tinte che potrebbero manifestarsi.
CERTIFICATO CONFORME ALLA NORMA UNI EN 15824:2009

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori sigillati e a temperatura di + 5°C/ 35°C - TEME IL GELO

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.