

Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL LAVORO 4
46019 VIADANA (MN) - ITALY
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

Scheda Tecnica

Linea Idropitture

Codice Serie 052.1000

Nome Commerciale Prodotto **PLASTICO MAIOLICATO BIANCO**

Classificazione Rivestimento murale plastico flessibile, bucciato, lucido per interno

Tipo di impiego Impiegare su tutte le superfici interne dove è richiesto un aspetto lucido con una bucciatura lieve non marcata.

Colore Bianco

Composizione chimica Copolimero acrilico in emulsione acquosa.

Peso Specifico 1.300 + 0,050 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura 40000+- 2000 cps

Sistema di applicazione pennello-rullo

Diluizione 0 a 20% in volume.

Resa Media mq/ Lt. per mano 2-4 mq/lit

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min.di applicazione** + 5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
30'-1h	12-24	24-46

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/a- BA **Prodotto** Pitture opache per pareti e soffitti interni **Limiti UE 2010 gr/lit.** 30

C.O.V. sul tal quale gr/lit. 30 **% Diluizione per applicazione** 5 **C.OV. pronto uso gr/lit. max** 30

Brillantezza lucido gloss

Preparazione del Supporto SUPPORTO NUOVO: Applicazione di una mano ISOLANTE ACRILICO e quindi il PLASTICO MAIOLICATO.

SUPPORTO VECCHIO:Pulire e asportare le parti in fase di distacco.Procedere con isolante acrilico all'acqua(035.0000).Lasciare passare almeno 12-24h e procedere con l'applicazione di PLASTICO MAIOLICATO.

Cicli Applicativi Per l'applicazione a rullo usare il classico rullo a nido d'ape di plastica e non diluire.

Note: Disponibile in confezioni da 14L. Verificare la fattibilità delle tinte contattando il nostro ufficio tecnico.

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di + 5/ + 25°C **TEME IL GELO**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Data 05/09/2016

Aggiornamento FP