

Nome Commerciale Prodotto **RASANTE A PENNELLO G.GROSSA**

Classificazione Idropittura di fondo riempitiva pigmentata a base di farine di quarzo e MICROMARMO. Di facile applicazione e buona dilatazione.

Tipo di impiego Per il consolidamento e la protezione di intonaci, mattoni in facciavista, gesso, cemento, legno, pietre arenarie e calcaree su cui si andrà a finire con finiture quali rivestimenti, pitture, marmorini, grasselli di calce. OTTIMO RIEMPIMENTO. Esalta il potere coprente e uniformante delle finiture assicurando maggior pienezza.

Colore Bianco.

Composizione chimica Acrilico in emulsione acquosa.

Peso Specifico 1.500 + 0,050 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura 15000 +/-2000 cps

Sistema di applicazione pennello-ruolo

Diluizione 20-25% in volume.

Resa Media mq/ Lt. per mano 5-6 mq/l

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min. di applicazione** + 5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
30'-1h	3	8

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/c - BA **Prodotto** Pitture per pareti esterne di supporto minerale **Limiti UE 2010 gr/lit.** 40

C.O.V. sul tal quale gr/lit. 35 **% Diluizione per applicazione** 20 **C.O.V. pronto uso gr/lit. max** 30

Brillantezza opaco gloss

Preparazione del Supporto SUPPORTO NUOVO: Applicare 1 mano di RASANTE A PENNELLO GRANA GROSSA (la diluizione dipende dall'assorbimento del supporto).

SUPPORTO VECCHIO: Pulire e asportare le parti in fase di distacco. Applicare una mano di special Fixative. Procedere con RASANTE A PENNELLO e una volta asciutto con la successiva finitura.

Cicli Applicativi In caso di finiture colorate RASANTE A PENNELLO può essere colorato fino a un massimo di un 5% di paste per non alterare le caratteristiche del prodotto. Colorabile su richiesta.

Note: Disponibile in confezioni da 14L. Granulometria massima 0.5mm.

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di + 5/ + 25°C **TEME IL GELO**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.