

Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL IAVORO 4
46019 VIADANA (MN) - ITALY
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

Scheda Tecnica

Linea Idropitture

Codice Serie 011.1000

Nome Commerciale Prodotto **SABERQUARZ BIANCO**

Classificazione	Idropittura per esterno a base di farine di quarzo con effetto liscio, superlavabile, insaponificabile, idrorepellente. Ottima copertura e facile applicazione.				
Tipo di impiego	Per la protezione e la finitura esterna di case, palazzi, fabbricati civili o industriali, ove sia richiesta una buona protezione agli agenti atmosferici ed una certa facilità di applicazione. Resistente alla luce e alla calce. Resiste all'attacco di muffe, funghi e batteri. Discreto effetto riempitivo.				
Colore	Bianco.				
Composizione chimica	Copolimero acrilico in emulsione acquosa.				
Peso Specifico	1,450 + 0,050	Kg./Lt.			
Viscosità di Fornitura	16000 +/-2000	cps			
Sistema di applicazione	pennello-ruolo				
Diluizione	20-25% in volume.				
Resa Media mq/ lt. per mano	7-8 mq/l				
ph	8-9				
Essiccazione	Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. Temperatura min. di applicazione + 5 °C.				
	Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore		
	30'-1h	3	5-6		
Residuo Secco in Peso	%				
Residuo Secco in Volume	%				
Tabella Dir.2004/42/CE	A/c - BA	Prodotto	Pitture per pareti esterne di supporto minerale	Limiti UE 2010 gr/lt.	40
C.O.V. sul tal quale gr/lt.	35	% Diluizione per applicazione	20	C.OV. pronto uso gr/lt. max	30
Brillantezza	opaco		gloss		
Preparazione del Supporto	SUPPORTO NUOVO: Applicazione di una mano molto diluita (al 40%) di SABERQUARZ come fondo e 2 mani di SABERQUARZ (diluizione normale). SUPPORTO VECCHIO: Pulire e asportare le parti in fase di distacco. Procedere con isolante acrilico all'acqua (035.0000) o con isolante alla pliolite a solvente (310.0002). Lasciare passare almeno 12-24h e procedere con l'applicazione di 2 mani di SABERQUARZ.				
Cicli Applicativi	Fare attenzione affinché le pareti non si bagnino per le prime 72-96 ore per evitare effetti estetici indesiderati.				
Note:	Disponibile in confezioni da 14L. Verificare la fattibilità delle tinte contattando il nostro ufficio tecnico.				
Stabilità a Magazzino	1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di + 5/ + 25°C		TEME IL GELO		

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Data 15/02/2017

Aggiornamento FP