

46019 VIADANA (MN) - ITALY

Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

## Scheda Tecnica Linea Solvente Edil.

Codice Serie 200.0000

## Nome Commerciale Prodotto PROTETTIVO SIL-TV

Classificazione Impregnante idrorepellente siliconico al solvente.

**Tipo di impiego** Indicato per il trattamento di strutture in cemento armato e superfici di qualsiasi genere. Penetra in

profondità creando una barriera idrorepellente ma traspirante.

**Colore** Trasparente

Composizione chimica copolimeri siliconici

**Peso Specifico** 0,800+/-0.050 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura cps 14 "+/-2"

Sistema di applicazione Pennello-rullo-spruzzo airless

**Diluizione** Pronto all' uso

Resa Media mq/lt. per mano 10-12 mq./lt

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. Temperatura min.di applicazione +5°C °C-

Fuori Tatto In Profondità Tempo di sovraverniciabilità

re ore ore

10-20 minuti 1-2 ore

Residuo Secco in Peso - %

Residuo Secco in Volume - %

Tabella Dir.2004/42/CE Prodotto non destinato agli usi previsti Limiti UE 2010 gr/lt.

dalla dirett. 2004/42/ce

C.O.V. sul tal quale gr/lt. % Diluizione per applicazione C.O.V. pronto uso gr/lt. max

Brillantezza - gloss

**Preparazione del Supporto** Il supporto in muratura deve essere perfettamente asciutto e spazzolato.

SUPPORTO NUOVO:Spazzolare accuratamente per eliminare ogni traccia di sporco ed eventuali efflorescenze. A supporto completamente asciutto applicare il SIL-TV con metodologia "bagnato

su bagnato", fino a completa impregnazione.

Cicli Applicativi

Note: Rinnovare il prodotto ogni 1-2 anni per mantenere inalterato l'effetto idrorepellente voluto.

Stabilità a Magazzino Un anno in contenitori originali sigillati a temperatura di +5/+30°C

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

**Data** 14/09/2017 Aggiornamento 14/09/2017