

Nome Commerciale Prodotto **SILDECOR RIEMPITIVO GRANA FINE**

**Classificazione** Idropittura riempitiva idrorepellente e traspirante acril-silossanica per la decorazione di superfici murali interne ed esterne. Buon potere riempitivo per pareti difficili.

**Tipo di impiego** Per le sue caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità al vapore acqueo ed impermeabilità agli inquinanti atmosferici e resistente ai supporti alcalini ,è ideale per la protezione e finitura di supporti cementizi e in genere degli intonaci.La struttura della superficie è tale che lo sporco aderisce con difficoltà e le piogge mantengono il supporto pulito per molto tempo.

**Colore** bianco, granulometria 0,3mm

**Composizione chimica** acril-silossanico

**Peso Specifico** 1,450-1,500 Kg./Lt.

**Viscosità di Fornitura** 10000-12000 cps A6-V20

**Sistema di applicazione** pennello,rullo

**Diluizione** 20-25% in volume.

**Resa Media mq/ Lt. per mano** 6-7 mq/lit

ph

**Essiccazione** Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min.di applicazione** + 5 °C.

<b>Fuori Tatto ore</b>	<b>In Profondità ore</b>	<b>Tempo di sovraverniciabilità ore</b>
2	24	8-10

**Residuo Secco in Peso** %

**Residuo Secco in Volume** %

<b>Tabella Dir.2004/42/CE</b>	<b>A/c</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Pitture per pareti esterne di supporto minerale</b>	<b>Limiti UE 2010 gr/lit.</b>	<b>40</b>
-------------------------------	------------	-----------------	--	-------------------------------	-----------

<b>C.O.V. sul tal quale gr/lit.</b>	25	<b>% Diluizione per applicazione</b>	25	<b>C.OV. pronto uso gr/lit. max</b>	25
-------------------------------------	----	--------------------------------------	----	-------------------------------------	----

**Brillantezza** opaco gloss

**Preparazione del Supporto** MURI NUOVI: Isolare la superficie con una mano di primer silossanico a pennello.

MURI VECCHI: già verniciati o sfarinati: è necessario asportare completamente le parti sfarinanti e la vecchia pittura, mediante rimozione meccanica. isolare applicando una mano di primer silossanico.

**Cicli Applicativi** Applicare 2 mani di sildecor riempitivo per avere la protezione ottimale della parete.

**Note:** Tutti i tempi indicati in applicazione (essiccazione, fuori polvere ,fuori tatto, etc.) si intendono riferiti ad una temperatura di circa 20°C .

**Stabilità a Magazzino** 1 anno in confezioni originali sigillati a + 5°C/+35°C .teme il gelo

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.