

Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL IAVORO 4
46019 VIADANA (MN) - ITALY
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

Scheda Tecnica

Linea Idropitture

Codice Serie 036.1000

Nome Commerciale Prodotto **SILDECOR BIANCO**

Classificazione Idropittura idrorepellente e traspirante acril-silossanica per la decorazione di superfici murali interne ed esterne.

Tipo di impiego Per le sue caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità al vapore acqueo ed impermeabilità agli inquinanti atmosferici e resistente ai supporti alcalini ,è ideale per la protezione e finitura di supporti cementizi e in genere degli intonaci.La struttura della superficie è tale che lo sporco aderisce con difficoltà e le piogge mantengono il supporto pulito per molto tempo.

Colore bianco

Composizione chimica acril-silossanico

Peso Specifico 1,450-1,500 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura 10000-12000 cps A6-V20

Sistema di applicazione pennello,rullo

Diluizione 20-25% in volume.

Resa Media mq/ lt. per mano 10-11 mq/lt

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min.di applicazione** + 5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
2	24	6-8

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/c **Prodotto** Pitture per pareti esterne di supporto minerale **Limiti UE 2010 gr/lt.** 40

C.O.V. sul tal quale gr/lt. 25 **% Diluizione per applicazione** 10 **C.OV. pronto uso gr/lt. max** 25

Brillantezza opaco gloss

Preparazione del Supporto MURI NUOVI:Isolare la superficie con una mano di primer silossanico a pennello.

MURI VECCHI: già verniciati o sfarinati: è necessario asportare completamente le parti sfarinanti e la vecchia pittura,mediante rimozione meccanica.isolare applicando una mano di primer silossanico.

Cicli Applicativi

Note: Tutti i tempi indicati in applicazione (essiccazione,fuori polvere ,fuori tatto,etc.)si intendono riferiti ad una temperatura di circa 20°C .

Stabilità a Magazzino 1 anno in confezioni originali sigillati a + 5°C/+35°C .teme il gelo

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Data 05/09/2016

Aggiornamento FP