

# Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL IAVORO 4  
46019 VIADANA (MN) - ITALY  
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

## Scheda Tecnica

### Linea Idropitture

Codice Serie 126.0000

Nome Commerciale Prodotto **SILIPRIMER**

**Classificazione** Primer impregnante consolidante e stabilizzante per superfici successivamente da trattare con prodotti ai silicati.

**Tipo di impiego** Applicabile su intonaci civili, cemento, mattoni,intonaci vecchi ma stagionati anche pitturati dopo l'asportazione della pittura per liberare i pori del supporto.Lascia ai supporti la necessaria traspirabilità. Non filma. Resiste alle intemperie e all'acqua. Esente da solventi organici. Facile applicabilità.

**Colore** Bianco Latte

**Composizione chimica** Silicato di potassio idrofobizzato e stabilizzato.

**Peso Specifico** 1.050 + 0,050 Kg./Lt.

**Viscosità di Fornitura** 20" CF4 cps

**Sistema di applicazione** pennello-rullo

**Diluizione** da 0 a 100% in volume in funzione dell'assorbimento.

**Resa Media mq/ lt. per mano** circa 6 mq/l

ph

**Essiccazione** Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min.di applicazione** + 5 °C.

<b>Fuori Tatto</b> ore	<b>In Profondità</b> ore	<b>Tempo di sovraverniciabilità</b> ore
2	24	36-48

**Residuo Secco in Peso** %

**Residuo Secco in Volume** %

**Tabella Dir.2004/42/CE** A/h - BA **Prodotto** Primer fissanti **Limiti UE 2010 gr/lt.** 30

**C.O.V. sul tal quale gr/lt.** 30 **% Diluizione per applicazione** 100 **C.OV. pronto uso gr/lt. max** 15

**Brillantezza** gloss

**Preparazione del Supporto** SUPPORTO NUOVO: Stagionato almeno 1 mese.Pulito da polvere, smog, sporcizia in genere. Applicare 1 o 2 mani di SILIPRIMER più o meno diluito a seconda dell'assorbimento.

SUPPORTO VECCHIO:Pulire e asportare le parti in fase di distacco.Ove siano presenti superfici pitturate con pr. organici asportare con sverniciatore o raschiatura. Quindi applicare fino a 2 mani di SILIPRIMER (a distanza di 48 ore l'una dall'altra).

**Cicli Applicativi** Può essere usato anche per la diluizione della pittura ai silicati SILISABER(026.1000).Porre particolare attenzione ai manufatti circostanti attaccabili dal silicato se non coperti.

**Note:** Disponibile in taniche di plastica da 25L e da 5L. Lavare l'attrezzatura impiegata subito dopo l'uso con acqua pulita.AGITARE BENE PRIMA DELL'USO E IN OGNI PRELIEVO.

**Stabilità a Magazzino** 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di + 5/ + 25°C **TEME IL GELO**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

**Data** 05/09/2016

**Aggiornamento** FP