

Nome Commerciale Prodotto **SILITEX BIANCO GRANA FINE**

Classificazione Idropittura pigmentata a base di silicato di potassio, farine di quarzo, micromarmi utilizzabile come fondo e finitura

Tipo di impiego Applicabile e compatibile con tutti i supporti minerali, pietre, gesso e cartongesso, laterizi vari cotti. Da usare anche su vecchie pitture purchè pulite e portanti. Massima traspirabilità
PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO MEDIA Sd=0;18m PERMEABILITA' ALL'ACQUA LIQUIDA (UNI EN 1062-3)=MEDIA W=0,25Kg/(m2•h0,5) Buona copertura e grande potere riempitivo: conferisce al supporto il tipico aspetto decorativo "marezzato" anticato.

Colore Bianco. Granulometria massimo: 0,3 mm.

Composizione chimica Silicato di potassio idrofobizzato e stabilizzato.

Peso Specifico 1.500 + 0,050 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura 15000+/-2500 cps

Sistema di applicazione pennello-rullo

Diluizione 20-25% in volume con siliprimer

Resa Media mq/ Lt. per mano 8-9 mq/lit

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min. di applicazione** + 5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
2	24	24

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/c - BA **Prodotto** Pitture per pareti esterne di supporto minerale **Limiti UE 2010 gr/lit.** 40

C.O.V. sul tal quale gr/lit. % **Diluizione per applicazione** 20 **C.O.V. pronto uso gr/lit. max** 30

Brillantezza gloss

Preparazione del Supporto SUPPORTO NUOVO: Stagionato almeno 1 mese. Applicare 1 mano di SILITEX diluito con SILIPRIMER. Applicare poi una mano di SILITEX a finire.

SUPPORTO VECCHIO: Pulire e asportare le parti in fase di distacco. Applicare quindi 1 mano di SILITEX diluito e 1-2 mani di SILITEX fino a ottenere l'effetto estetico desiderato.

Cicli Applicativi Volendo è possibile applicare una seconda mano a pennello a finire di SILITEX ottenendo così un piacevole effetto tipo intonaco.

Note: Disponibile in secchi da 14L. Lavare l'attrezzatura impiegata subito dopo l'uso con acqua pulita. AGITARE BENE PRIMA DELL'USO E IN OGNI PRELIEVO (contiene cariche pesanti)

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di + 5/ + 25°C **TEME IL GELO**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.