

Nome Commerciale Prodotto **SILOX PRIMER AI SILOSSANI**

Classificazione Primer traspirante e consolidante acril-siliconico ad alta traspirabilità in emulsione acquosa per supporti minerali.

Tipo di impiego Applicabile su intonaci civili e calcestruzzo al fine di regolarne gli assorbimenti ,impedire la penetrazione di acqua battente,non compromettere l'attività di traspirazione.
SILOX rappresenta il primer ideale per MUROXAN (Pittura Silossanica) ma può essere usata come mano di fondo anche per altri prodotti lavabili.

Colore Latte.

Composizione chimica Acril-siliconico

Peso Specifico 1.010 + 0,010 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura 15-20" CF4 cps

Sistema di applicazione pennello-rullo

Diluizione pronto all'uso

Resa Media mq/ lt. per mano 9-11 mq/l

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min.di applicazione** + 10 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
2	24	6-8

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/h - BA **Prodotto** Primer fissanti **Limiti UE 2010 gr/lt.** 30

C.O.V. sul tal quale gr/lt. 5 **% Diluizione per applicazione** **C.OV. pronto uso gr/lt. max** 5

Brillantezza gloss

Preparazione del Supporto SUPPORTO NUOVO: Stagionato almeno 1 mese.Pulito da polvere, smog, sporcizia in genere.
Applicare 1 o 2 mani di SILOX bagnato su bagnato

SUPPORTO VECCHIO:Pulire e asportare le parti in fase di distacco.Ove siano presenti superfici già pitturate vanno asportate.Quindi applicare fino a 2 mani di SILOX bagnato su bagnato.

Cicli Applicativi Non applicare con temperature inferiori a 10°C o con sole battente.

Note: Disponibile in taniche di plastica da 25L e da 5L.
Permeabilità al vapore d'acqua: 0,02 Sd (m) DIN 50014
Assorbimento d'acqua: 0,05 W24 DIN 52617

Stabilità a Magazzino 6 mesi o in contenitori originali sigillati a temperatura di + 5/ + 25°C **TEME IL GELO**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Data 05/09/2016

Aggiornamento FP