

# SILOX

**LINEA: Primer****CODICE: 1270000**

## *Isolante fissativo silossanico ad acqua per interno/esterno*

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO ED IMPIEGO:**

Fissativo all'acqua idrorepellente, a base di polimeri silossanici in fase acquosa, con buona azione consolidante/idrofobizzante dell'intonaco. Non crea pellicola superficiale, uniforma le zone a diverso assorbimento e consolida supporti poco coesi migliorando fortemente l'ancoraggio delle successive mani di finitura. Particolarmente adatto quale fondo isolante per successivi cicli di pittura a base acrilica e/o silossanica.

**CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:**

Colore	Incolore	
Composizione	Emulsione acril-silossanica	
Peso Specifico	1,00 ± 0,03 Kg/l	EN ISO 2811-1
Viscosità tazza DIN4	15" ± 5"	DIN 53211
Contenuto V.O.C.- C.O.V.	Primer. Valore limite EU (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/g BA): 30 g/l (2010). Il prodotto contiene al massimo 10 g/l di C.O.V.	
Confezioni disponibili	5 e 25 litri	

**CARATTERISTICHE APPLICATIVE**

Metodo applicativo	Pennello
Diluizione	Pronto all'uso
Resa pratica	9-10 m <sup>2</sup> /l per mano
Essiccazione	Secco al tatto: 2-3 h Per ricopertura minimo: 8 h
Tipo di Supporto	Intonaci vecchi e nuovi a base leganti idraulici, calcestruzzo, gesso, fibrocemento, CLS e conglomerati assorbenti opportunamente preparati.

## PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI E CICLO APPLICATIVO

<b>Supporto nuovo</b>	Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie di umidità, tracce di sporco, grasso etc. Eventuali muffe sono da trattare con <b>BIOSAN</b> .
<b>Supporto già verniciato</b>	Verificare lo stato e l'adesione della vecchia pittura e rimuovere le zone con scarsa aderenza e non coerenti mediante carteggiatura o idro-lavaggio se all'esterno. Trattare eventuali muffe con <b>BIOSAN</b> . Chiudere eventuali imperfezioni con stucco e/o idonei sigillanti. Ripulire accuratamente le superfici da polvere e sporco e procedere alla verniciatura.
<b>Voce di capitolato</b>	Fornitura e posa di fissativo isolante a base emulsione acril-silossanica in dispersione acquosa, ad elevata penetrazione e con ottimo potere uniformante ed isolante; applicato in mano unica a pennello, inclusa la preparazione del supporto, la sistemazione di micro-cavillature, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.
<b>Stoccaggio</b>	La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5°C e i 30°C. Conservare il prodotto non diluito in recipienti chiusi, al fresco e protetti dal gelo.

## NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

- Nota: L'ottenimento delle caratteristiche prestazionali è subordinato al rispetto della resa prescritta.
- Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore ai +5°C).
- Per evitare difetti di filmazione, non applicare a temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30° C o con umidità relativa superiore all'85%.
- Basse temperature e alte umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
- Mescolare accuratamente prima dell'uso.
- In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che gli stessi siano ben asciutti e stagionati (minimo quattro settimane).
- Regolare la diluizione e la metodologia applicativa in modo di applicare il prodotto sempre ad impregnazione, evitando la formazione di pellicole superficiali che possano compromettere l'ancoraggio dei successivi prodotti.
- In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti con BIOSAN.
- Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.
- Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati, lisci e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.

- Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso.
- I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono esatti ed accurati e devono essere pertanto considerati attendibili e a solo scopo informativo e in ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo, non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che si prefigge. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.



Scheda tecnica	n.011	Rev. 01	Data 10/12/2024
----------------	-------	---------	-----------------

**SABER S.R.L.** – Sede Legale: Via Caduti sul Lavoro, 4 – 46019 Viadana (MN)  
Tel. 0375 782083 – Fax 0375 780055 – e-mail: [info@sabercolor.com](mailto:info@sabercolor.com) – [www.sabercolor.com](http://www.sabercolor.com)  
Cap. Soc. Euro 30.000,00 i.v. – P.IVA 00289400202 – C.F. e n. Iscriz. Reg. delle Imprese di Mn 00289400202 – n. R.E.A. 127583 – Albo Artigiani n. 30476