

Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL IAVORO 4
46019 VIADANA (MN) - ITALY
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

Scheda Tecnica

Linea Idropitture

Codice Serie 035.1000

Nome Commerciale Prodotto **SPECIAL FIXATIVE**

Classificazione Primer all'acqua consolidante con ottima penetrazione per superfici esterne ed interne.

Tipo di impiego Usare su tutte le superfici sfarinanti o dove si desidera tingeggiare senza essere a conoscenza della natura del rivestimento da ricoprire. La sua particolare formula basata su tecnologia nanotecnologica conferisce un'ottima penetrazione paragonabile a un impregnante al solvente.

Colore Incolore

Composizione chimica resina acrilica in soluzione acquosa.

Peso Specifico 1-1,05 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura cps

Sistema di applicazione pennello-rotolo

Diluizione da 0 a 30% in volume in funzione dell'assorbimento.

Resa Media mq/ Lt. per mano 10-12 mq/l

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min. di applicazione** + 5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
0-1	4-6	2-3

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE h/BA **Prodotto** Primer fissanti **Limiti UE 2010 gr/lit.** 30

C.O.V. sul tal quale gr/lit. 30 **% Diluizione per applicazione** 30 **C.O.V. pronto uso gr/lit. max** 24

Brillantezza gloss

Preparazione del Supporto Pulire accuratamente il supporto eliminando parti sfaldanti. Stuccare e ripristinare il supporto lasciando opportunamente stagionare la superficie da trattare.

Applicare Special fixative con pennello o rotolo facendo attenzione a far penetrare bene in parete. Se ciò non accade diluire con acqua. Il prodotto è ideale per intonaci sfarinanti o vecchie pitture assorbenti.

Cicli Applicativi In caso di supporto molto assorbente applicare una seconda mano bagnato su bagnato.

Note: Disponibile in confezioni da 1- 5- 25 L.

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di + 5/ + 25°C **TEME IL GELO**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Data 17/06/2021

Aggiornamento MV