

Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL LAVORO 4
46019 VIADANA (MN) - ITALY
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

Scheda Tecnica

Linea Idropitture

Codice Serie 385.1000

Nome Commerciale Prodotto SUPER COOL BIANCO

Classificazione Idropittura termoriflettente per superfici esterne, con effetto antimuffa-antialga, per la protezione e la decorazione di supporti edili di varia natura (cemento, intonaco). Pulibile e lavabile.

Tipo di impiego Grazie all'elevato valore di SRI (Solar Reflection Index) > 107, permette di ridurre sensibilmente la temperatura interna delle abitazioni.

Colore Bianco , tinte pastello.

Composizione chimica Copolimeri in emulsione, biossido di titanio, microsfere a granulometria cont

Peso Specifico 1,000 + 0,050 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura 10000 +/-3000 cps

Sistema di applicazione pennello-rullo-spruzzo

Diluizione al massimo con 15% d'acqua in volume.

Resa Media mq/ lt. per mano 2-2,5 mq/l (a tre mani)

ph 8-9

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min. di applicazione** + 5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
0,5-1		6

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/c - BA **Prodotto** Pitture per pareti esterne di supporto minerale **Limiti UE 2010 gr/lt.** 40

C.O.V. sul tal quale gr/lt. % **Diluizione per applicazione** 15 **C.O.V. pronto uso gr/lt. max** < 15

Brillantezza opaco gloss

Preparazione del Supporto Tutti i supporti devono essere accuratamente puliti mediante spazzolatura manuale e successiva spolveratura. SUPPORTO NUOVO: devono essere stagionati da almeno 4 settimane: applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO oppure SPECIAL FIXATIVE.
SUPPORTO VECCHIO: Spazzolare e/o raschiare le pellicole in fase di stacco: spolverare o lavare le superfici, applicare una mano di SPECIAL FIXATIVE.

Cicli Applicativi Il migliore effetto termoriflettente si ottiene con uno spessore di 400-500 micron.

Note: Disponibile in confezioni da 14L.

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di + 5/ + 30°C **TEME IL GELO**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Data 08/07/2019

Aggiornamento SG