

# Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL IAVORO 4  
46019 VIADANA (MN) - ITALY  
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

## Scheda Tecnica

### Linea Idropitture

Codice Serie 056.0000

Nome Commerciale Prodotto **TEXTURE VELATO**

**Classificazione** Rivestimento murale plastico per esterno continuo pigmentato a base di farine di quarzo con effetto semi-liscio,superlavabile,idrorepellente. Ottima copertura.

**Tipo di impiego** Per la protezione e la finitura esterna di case,palazzi,fabbricati civili o industriali,ove sia richiesta una buona protezione agli agenti atmosferici ed una certa facilità di applicazione.Resistente alla luce e alla calce.Resiste all'attacco di muffe, funghi e batteri. OTTIMO EFFETTO RIEMPITIVO..

**Colore** effetto semicoprente

**Composizione chimica** Copolimero acrilico in emulsione acquosa.

**Peso Specifico** 1.460 + 0,050 Kg./Lt.

**Viscosità di Fornitura** 14000 +/-2000 cps

**Sistema di applicazione** pennello-rullo

**Diluizione** 20-25% in volume.

**Resa Media mq/ Lt. per mano** 10-11 mq/l

ph

**Essiccazione** Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min.di applicazione** + 5 °C.

<b>Fuori Tatto</b> ore	<b>In Profondità</b> ore	<b>Tempo di sovraverniciabilità</b> ore
30'-1h	3	8

**Residuo Secco in Peso** %

**Residuo Secco in Volume** %

**Tabella Dir.2004/42/CE** A/c - BA **Prodotto** Pitture per pareti esterne di supporto minerale **Limiti UE 2010 gr/lit.** 40

**C.O.V. sul tal quale gr/lit.** 35 **% Diluizione per applicazione** 20 **C.OV. pronto uso gr/lit. max** 30

**Brillantezza** opaco gloss

**Preparazione del Supporto** SUPPORTO NUOVO: Applicare 1 mano di TEXTURE BIANCO diluita al 30-40% , quindi applicare TEXTURE VELATO in 1 o 2 mani a seconda dell'effetto desiderato.

SUPPORTO VECCHIO:Pulire e asportare le parti in fase di distacco.Procedere con isolante acrilico o con isolante ISOLFIX. Dopo almeno 12-24h applicare 1 mano di TEXTURE BIANCO e 1/2 mani di TEXTURE VELATO.

**Cicli Applicativi** Disponibile in tutte le tinte delle mazzette colori Saber.L' applicazione tipo velatura si usa per ottenere un effetto marezzato(tipo prodotto a calce).

**Note:** Disponibile in confezioni da 14L.Granulometria massima: 0.3mm.

**Stabilità a Magazzino** 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di + 5/ + 25°C **TEME IL GELO**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

**Data** 05/09/2016

**Aggiornamento** FP