

Nome Commerciale Prodotto **TINTORETTO A PENNELLO**

Classificazione Pittura minerale per esterni ed interni a base di grassello di calce a lunga stagionatura, inerti selezionati.

Tipo di impiego Per la decorazione e la protezione di superfici esterne ed interne. Applicabile su intonaco civile. Può essere applicato anche su gesso e cartongesso opportunamente preparati. Il grassello di calce forma un reticolo con il supporto minerale garantendo un'ottima adesione e lasciando una massima permeabilità al vapore. Caratterizzato da una bassa presa di sporco e di ottimo potere igienizzante.

Colore Bianco.

Composizione chimica Grassello di calce ed inerti selezionati.

Peso Specifico 1,430+/-0,050 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura 25000+/-10000 cps

Sistema di applicazione Pennello

Diluizione Del 20-30% con acqua di rete in funzione dell'effetto finale desiderato

Resa Media mq/lt. per mano 10-11 mq/lt

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min. di applicazione** 10 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
2-4	1/2 settimane	4-6

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/1-BA **Prodotto** Pitture per effetti decorativi **Limiti UE 2010 gr/lt.** 200

C.O.V. sul tal quale gr/lt. 200 **% Diluizione per applicazione** 20 **C.OV. pronto uso gr/lt. max** 170

Brillantezza opaco gloss

Preparazione del Supporto Il supporto deve essere sano, pulito, asciutto, esente da umidità, sporco o grasso. Il muro va sempre inumidito prima dell'applicazione del prodotto.

Se si vogliono ottenere effetti velati o trasparenze tipiche dei prodotti minerali o si vogliono ottenere risultati di antichizzazione applicare con una diluizione maggiore per amplificare l'effetto. Usare eventualmente pennellate corte e incrociate.

Cicli Applicativi NON USARE PARTITE DIVERSE PER LA STESSA PARETE. IL COLORE FINALE SARA' SICURAMENTE DIVERSO.

Note: Prima di maneggiare il prodotto consultare la scheda di sicurezza: il prodotto è caustico. Proteggere vetri, metallo o pietre. Disponibile in confezioni da 14L.

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori sigillati a temperatura di 5-25°C. TEME IL GELO.

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.