

Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL IAVORO 4
46019 VIADANA (MN) - ITALY
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

Scheda Tecnica

Linea Idropitture

Codice Serie 363.1000

Nome Commerciale Prodotto **VANILLA BIANCA**

Classificazione	Idropittura traspirante, supercoprente, idrorepellente e igienizzante dotata di ottima pennellabilità e punto di bianco.		
Tipo di impiego	Per la protezione e la decorazione di superfici interne. Può essere applicato su intonaco civile, conglomerati assorbenti in genere, superfici in gesso e cartongesso, vecchie pitture stagionate e pulite. Non lascia odori. Permette un ottimo scambio di umidità muro-ambiente. Non sfoglia. Ottima dilatazione e distensione.		
Colore	Bianco e tinte a richiesta.		
Composizione chimica	Copolimero vinilico in emulsione acquosa.		
Peso Specifico	1.650+/-0.050	Kg./Lt.	
Viscosità di Fornitura	25000+/-2500	cps	
Sistema di applicazione	spruzzo-pennello-rullo		
Diluizione	25-40% in volume.		
Resa Media mq/ lt. per mano	10-12 mq/l		
ph			
Essiccazione	Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. Temperatura min. di applicazione +5 °C.		
	Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
	30 minuti	1	4-5
Residuo Secco in Peso	%		
Residuo Secco in Volume	%		
Tabella Dir.2004/42/CE	A/a-BA	Prodotto Pitture opache per pareti e soffitti interni	Limiti UE 2010 gr/lt. 30
C.O.V. sul tal quale gr/lt.	% Diluizione per applicazione 30	C.O.V. pronto uso gr/lt. max 20	
Brillantezza	opaco	gloss	
Preparazione del Supporto	SUPPORTO NUOVO: ben asciutto, spazzolato ed isolato con una mano di isolante acrilico. SUPPORTO VECCHIO: Spazzolare bene per eliminare polvere, sporco ed eventuali pitture preesistenti o non aderenti procedendo con stucco per ripristinare eventuali mancanze superficiali. Procedere con isolante acrilico e 2 mani di VANILLA		
Cicli Applicativi	Ideale per ambienti con poca dispersione di umidità essendo ottima la traspirabilità del prodotto.		
Note:	Disponibile in confezioni da 14L in secchi litografati. Per l'eventuale fattibilità di tinte a richiesta contattare il nostro ufficio tecnico.		
Stabilità a Magazzino	1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di +5/+25°C.		TEME IL GELO.

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Data 05/09/2016

Aggiornamento FP