

# Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL LAVORO 4  
46019 VIADANA (MN) - ITALY  
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

## Scheda Tecnica Linea Solvente Edil.

**Codice Serie 210.**

**Nome Commerciale Prodotto** **VELA LUCIDO**

**Classificazione** Smalto sintetico gliceroftalico, lucido anticorrosivo a pennello per applicazioni fai da te ed industriale, caratterizzato da ottimo corpo, elevata copertura e facile applicazione.

**Tipo di impiego** Prodotto idoneo per finiture per interno ed esterno per legno, ferro, masonite e prodotti analoghi. Per cicli protettivi di opere nuove o interventi manutentivi.

**Colore** A richiesta

**Composizione chimica** Resina alchidica e cariche speciali.

**Peso Specifico** 1,100 +/-0,1 Kg./Lt.

**Viscosità di Fornitura** 15-18" cps Tazza Ford 8

**Sistema di applicazione** Pennello

**Diluizione** Pronto all'uso

**Resa Media mq/ Lt. per mano** 10-12 mq/Lt per mano applicata

ph

**Essiccazione** Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min. di applicazione** +5 °C.

<b>Fuori Tatto ore</b>	<b>In Profondità ore</b>	<b>Tempo di sovraverniciabilità ore</b>
6-8	36-48	

**Residuo Secco in Peso** 70 %

**Residuo Secco in Volume** %

<b>Tabella Dir.2004/42/CE</b>	<b>i/BS</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Pitture monocomponenti ad alte prestazioni</b>	<b>Limiti UE 2010 gr/lit.</b>	<b>500</b>
-------------------------------	-------------	-----------------	---	-------------------------------	------------

<b>C.O.V. sul tal quale gr/lit.</b>	500	<b>% Diluizione per applicazione</b>	0	<b>C.O.V. pronto uso gr/lit. max</b>	500
-------------------------------------	-----	--------------------------------------	---	--------------------------------------	-----

**Brillantezza** 80-90 gloss

**Preparazione del Supporto** Pulire anche meccanicamente la superficie. Se c'è ruggine usare spazzole per eliminarla completamente. Applicare come prima mano il primer CROMOSINT sempre a pennello

Quando il fondo è asciutto applicare una prima mano di VELA LUCIDO su tutta la superficie. Per ottenere una superficie più uniforme e coperta potrebbe essere necessaria una seconda mano di VELA.

**Cicli Applicativi** Consigliato per atmosfera industriale leggera - atmosfera rurale - atmosfera marina. Sconsigliato per cicli a immersione continua

### Note:

**Stabilità a Magazzino** 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di +5/+25°C. **TEME IL GELO.**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

**Data** 24/01/2020

**Aggiornamento** MS