

Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL LAVORO 4
46019 VIADANA (MN) - ITALY
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

Scheda Tecnica Linea Solvente Edil.

Codice Serie 213

Nome Commerciale Prodotto **VELA SATINATO**

Classificazione Smalto sintetico gliceroftalico, satinato anticorrosivo a pennello per applicazioni fai da te ed industriale, caratterizzato da ottimo corpo, elevata copertura e facile applicazione.

Tipo di impiego Prodotto idoneo per finiture per interno ed esterno per legno, ferro, masonite e prodotti analoghi. Per cicli protettivi di opere nuove o interventi manutentivi.

Colore A richiesta

Composizione chimica Resina alchidica e cariche speciali.

Peso Specifico 1,300 +/-50 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura 15-18" cps Tazza Ford 4

Sistema di applicazione Pennello-rullo

Diluizione pennello:5-10% con Acquaragia

Resa Media mq/ Lt. per mano 10-12 mq/Lt per mano applicata

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min. di applicazione** +5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
6-8	36-48	

Residuo Secco in Peso 70 %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE	Ad/BS	Prodotto	Pitture monocomponenti ad alte prestazioni	Limiti UE 2010 gr/lit.	500
-------------------------------	--------------	-----------------	---	-------------------------------	------------

C.O.V. sul tal quale gr/lit.	450	% Diluizione per applicazione	0	C.O.V. pronto uso gr/lit. max	500
-------------------------------------	-----	--------------------------------------	---	--------------------------------------	-----

Brillantezza 15-25 gloss

Preparazione del Supporto Pulire anche meccanicamente la superficie. Se c'è ruggine usare spazzole per eliminarla completamente. Applicare come prima mano il primer CROMOSINT sempre a pennello

Quando il fondo è asciutto applicare una prima mano di VELA SATINATO su tutta la superficie. Per ottenere una superficie più uniforme e coperta potrebbe essere necessaria una seconda mano di VELA.

Cicli Applicativi Consigliato per atmosfera industriale leggera - atmosfera rurale - atmosfera marina. Sconsigliato per cicli a immersione continua

Note:

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di +5/+25°C. **TEME IL GELO.**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Data 15/11/2019

Aggiornamento 15/11/2019