

**Nome Commerciale Prodotto** **VENEZIA KOMPATTO FIBRATO ACRIL."GG"**

**Classificazione** Rivestimento plastico murale,microfibrato, compatto ad effetto intonachino a base di copolimeri acrilici in emulsione e graniglie di quarzo e di marmo.CONTIENE ADD. ALGASTOP.

**Tipo di impiego** Come rivestimento ad effetto frattazzato "tipo intonachino" ,per riprodurre gli effetti estetici minerali.E' dotato di un buon effetto antimuffa ed antialga,idrorepellente,resistente agli agenti atmosferici,alla luce e alla salsedine.Può essere impiegato anche all'interno con funzioni decorative. CERTIFICATO PROPRIETA' ANTIFUNGO-ANTIALGA,(NORME DIN EN 15457-DIN EN 15458)

**Colore** a richiesta

**Composizione chimica** pigmenti ed extenders resistenti dispersi in copolimeri acrilici in emulsione

**Peso Specifico** 1,900+ 0,100 Kg./Lt.

**Viscosità di Fornitura** 100.000+-20.00 cps

**Sistema di applicazione** fratt.inox-spatola plastica

**Diluizione** prodotto pronto all'uso.

**Resa Media mq/ lt. per mano** 2,4-2,7 kg/mq

ph

**Essiccazione** Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min.di applicazione** + 5 °C.

| <b>Fuori Tatto</b><br>ore | <b>In Profondità</b><br>ore | <b>Tempo di sovraverniciabilità</b><br>ore |
|---------------------------|-----------------------------|--|
|                           | 12-24                       |  |

**Residuo Secco in Peso** %

**Residuo Secco in Volume** %

|                               |     |                 |   |                              |    |
|-------------------------------|-----|-----------------|---|------------------------------|----|
| <b>Tabella Dir.2004/42/CE</b> | A/c | <b>Prodotto</b> | Pitture per pareti esterne di supporto minerale | <b>Limiti UE 2010 gr/lt.</b> | 40 |
|-------------------------------|-----|-----------------|---|------------------------------|----|

|                                    |    |                                      |   |                                    |    |
|------------------------------------|----|--------------------------------------|---|------------------------------------|----|
| <b>C.O.V. sul tal quale gr/lt.</b> | 25 | <b>% Diluizione per applicazione</b> | 0 | <b>C.OV. pronto uso gr/lt. max</b> | 25 |
|------------------------------------|----|--------------------------------------|---|------------------------------------|----|

**Brillantezza** gloss

**Preparazione del Supporto** Superfici murali nuove,finite a civile,stagionate:Pulire asportando ogni traccia di polvere,applicare una mano di ISOLANTE ACRILICO o ISOLMUR e lasciare asciugare per 12 ore.

Superfici murali già rivestite o parzialmente degradate: Asportare le parti non perfettamente aderenti,lo sporco e le effluorescenze.eventuali muffe .Effettuare ripristini di intonaco e/o stuccature .Utilizzare un primer impregnante e consolidante.

**Cicli Applicativi** Le superfici devono essere stimate correttamente in modo tale da non ricorrere a continuazione lavori a mezza parete in quanto la tinta di lotto diverso può non essere perfettamente conforme.

**Note:** L'applicazione deve essere eseguita all'ombra e mai al sole battente o sotto la pioggia.La temperatura ambiente deve essere compresa tra i + 5°C ed i 35 °C con umidità relativa non superiore a 80%.In condizioni ambientali diverse da quelle sopracitate,nonché in presenza di fumi,vento e polvere,l'applicazione non deve essere effettuata. CERTIFICATO CONFORME ALLA NORMA UNI EN 15824:2009

**Stabilità a Magazzino** 1 anno in contenitori sigillati e a temperatura di + 5°C/ 35°C - TEME IL GELO

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.