

Nome Commerciale Prodotto **VENEZIA KOMPATTO FIBRATO ACRIL.G.F**

Classificazione Rivestimento plastico murale, microfibrato, compatto ad effetto intonachino a base di copolimeri acrilici in emulsione e graniglie di quarzo e di marmo. CONTIENE ADD. ALGASTOP

Tipo di impiego Come rivestimento ad effetto frattizzato "tipo intonachino", per riprodurre gli effetti estetici minerali. E' dotato di un buon effetto antimuffa ed antialga, idrorepellente, resistente agli agenti atmosferici, alla luce e alla salsedine. Può essere impiegato anche all'interno con funzioni decorative. CERTIFICATO PROPRIETA' ANTIFUNGO-ANTIALGA, (NORME DIN EN 15457-DIN EN 15458)

Colore a richiesta

Composizione chimica pigmenti ed extenders resistenti dispersi in copolimeri acrilici in emulsione

Peso Specifico 1,900+ 0,100 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura 100.000+-20.00 cps

Sistema di applicazione fratt.inox-spatola plastica

Diluizione prodotto pronto all'uso

Resa Media mq/ Lt. per mano 1,7-2 kg/mq

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min. di applicazione** + 5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
	12-24	

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE	Ac/BA	Prodotto	Pitture per pareti esterne di supporto minerale	Limiti UE 2010 gr/lit.	40
-------------------------------	--------------	-----------------	--	-------------------------------	-----------

C.O.V. sul tal quale gr/lit.	25	% Diluizione per applicazione	0	C.OV. pronto uso gr/lit. max	25
-------------------------------------	----	--------------------------------------	---	-------------------------------------	----

Brillantezza gloss

Preparazione del Supporto Superfici murali nuove, finite a civile, stagionate: Pulire asportando ogni traccia di polvere, applicare una mano di ISOLMUR o SPECIAL FIXAT. e lasciare asciugare per 12 ore.

Superfici murali già rivestite o parzialmente degradate: Asportare le parti non perfettamente aderenti, lo sporco e le effluorescenze. eventuali muffe. Effettuare ripristini di intonaco e/o stuccature. Utilizzare un primer impregnante e consolidante.

Cicli Applicativi Le superfici devono essere stimate correttamente in modo tale da non ricorrere a continuazione lavori a mezza parete in quanto la tinta di lotto diverso può non essere perfettamente conforme.

Note: L'applicazione deve essere eseguita all'ombra e mai al sole battente o sotto la pioggia. La temperatura ambiente deve essere compresa tra i + 5°C ed i 35 °C con umidità relativa non superiore a 80%. In condizioni ambientali diverse da quelle sopracitate, nonché in presenza di fumi, vento e polvere, l'applicazione non deve essere effettuata. CERTIFICATO CONFORME ALLA NORMA UNI EN 15824:2009

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori sigillati e a temperatura di + 5°C/ 35°C - TEME IL GELO

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.