

Nome Commerciale Prodotto **VENEZIA KOMPATTO FIBRATO ACRIL."GM"**

Classificazione Rivestimento plastico murale,microfibrato, compatto ad effetto intonachino a base di copolimeri acrilici in emulsione e graniglie di quarzo e di marmo.CONTIENE ADD.ALGASTOP

Tipo di impiego Come rivestimento ad effetto frattazzato "tipo intonachino" ,per riprodurre gli effetti estetici minerali.E' dotato di un buon effetto antimuffa ed antialga,idrorepellente,resistente agli agenti atmosferici,alla luce e alla salsedine.Può essere impiegato anche all'interno con funzioni decorative. CERTIFICATO PROPRIETA' ANTIFUNGO-ANTIALGA, (NORME DIN EN 15457-DIN EN 15458)

Colore a richiesta

Composizione chimica pigmenti ed extenders resistenti dispersi in copolimeri acrilici in emulsione

Peso Specifico 1,900+ 0,100 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura 100.000+-20.00 cps

Sistema di applicazione fratt.inox-spatola plastica

Diluizione prodotto pronto all'uso.

Resa Media mq/ lt. per mano 2-2,4 kg/mq

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min.di applicazione** + 5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
	12-24	

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE	Ac/BA	Prodotto	Pitture per pareti esterne di supporto minerale	Limiti UE 2010 gr/lt.	40
-------------------------------	--------------	-----------------	--	------------------------------	-----------

C.O.V. sul tal quale gr/lt.	25	% Diluizione per applicazione	0	C.OV. pronto uso gr/lt. max	25
------------------------------------	----	--------------------------------------	---	------------------------------------	----

Brillantezza gloss

Preparazione del Supporto Superfici murali nuove,finite a civile,stagionate:Pulire asportando ogni traccia di polvere,applicare una mano di ISOLMUR o SPECIAL FIXATIVE lasciare asciugare per 12h.

Superfici murali già rivestite o parzialmente degradate: Asportare le parti non perfettamente aderenti,lo sporco e le effluorescenze.eventuali muffe .Effettuare ripristini di intonaco e/o stuccature .Utilizzare un primer impregnante e consolidante.

Cicli Applicativi Le superfici devono essere stimate correttamente in modo tale da non ricorrere a continuazione lavori a mezza parete in quanto la tinta di lotto diverso può non essere perfettamente conforme.

Note: L'applicazione deve essere eseguita all'ombra e mai al sole battente o sotto la pioggia.La temperatura ambiente deve essere compresa tra i + 5°C ed i 35 °C con umidità relativa non superiore a 80%.In condizioni ambientali diverse da quelle sopracitate,nonché in presenza di fumi,vento e polvere,l'applicazione non deve essere effettuata.CERTIFICATO CONFORME ALLA NORMA UNI EN 15824:2009

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori sigillati e a temperatura di + 5°C/ 35°C - TEME IL GELO

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.