

**Saber S.r.l.**

Via Caduti sul Lavoro, 4 - 46019 Viadana (MN) Italy  
 Tel: +39 0375 782083 - Fax: +39 0375 780055  
 info@sabercolor.com - bernini@pec.sabercolor.com  
 Partita IVA e Codice fiscale 00289400202  
 Capitale Sociale € 30.000 - REA: MN 127583

## SCHEDA TECNICA SABERPOL LUCIDO

### Cod. 510 – Rev. 01-2022

<b>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO</b>	Smalto poliuretano 2K di aspetto extra brillante.	
<b>TIPOLOGIA SISTEMA</b>	MS convenzionale reticolato con poliisocianato alifatico in soluzione.	
<b>DESTINAZIONE FINALE</b>	Protezione lungo termine di superfici con esposizione finale all'esterno e/o interno.	
<b>APPLICAZIONI</b>	Carpenteria metallica, carrozzerie, carrozzeria industriale, caschi, cassoni, cicli, cisterne, componenti d'arredo, impianti industriali, laccatura mobili legno, macchine agricole, edili e movimento terra, macchine utensili, materie plastiche (ABS e vetroresina), meccanica industriale, motocicli, nastro trasportatori, pompe, rimorchi, serbatoi, settore navale, silo veicoli, trasformatori, valvole, veicoli ferroviari.	
<b>PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	Formulato con pigmenti a basso impatto ambientale Applicabile anche mediante apparecchiature elettrostatiche e a pennello o rullo (ritocchi) Ottima dilatazione/distensione senza la restituzione di difetti superficiali Buona compattezza/pienezza del rivestimento Ottima ripresa della polvere derivante dall'overspray Buona verticabilità (applicazione senza la formazione di colature)	
<b>PROPRIETÀ DEL RIVESTIMENTO</b>	Il film una volta raggiunto il completo indurimento si presenta di aspetto lucido, vetroso, facilmente lucidabile nel breve termine e caratterizzato da una eccellente resistenza al graffio, flessibile, tenace e dotato di ottima opposizione al blocking (ammaccature derivanti da accatastamento o movimentazione), elevata resistenza all'abrasione (raffiche di polvere e sabbia), alle sollecitazioni meccaniche (vibrazioni) e all'urto (pietrisco). La buonissima inerzia chimica del sistema in continuità ad un idoneo primer anticorrosivo restituisce la massima protezione al contatto con vapore, immersione continua in acqua dolce e salata, resistenza agli agenti chimici (vapori acidi e basi), resistenza ad alcoli, detersivi, grassi, oli e saponi e agli idrocarburi (benzina, gasolio e kerosene), nonché assoluta resistenza a ingiallimento e sfarinamento.	
<b>DATI TECNICI</b>	Aspetto:	Fluido viscoso
	Peso specifico:	1,030-1,260 gr/cm <sup>3</sup> (in funzione al colore richiesto)
	Residuo secco:	52-59% in peso – 47-50% in volume (in funzione al colore richiesto)
	Viscosità flow time:	140-180 secondi Tazza Ford 4mm
	Aspetto del rivestimento:	Film liscio, pulito, compatto ed esente da imperfezioni
	Brillantezza:	minimo 85 gloss
<b>PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DA RIVESTIRE</b>	Vedere guida preparazione delle superfici prima della verniciatura (disponibile su richiesta).	
<b>ANTIRUGGINI E PRIMERS SUGGERITI</b>	ACRILITE	(intervallo minimo riverniciatura 2-4 ore)
	SABERCRYL PRIMER	(intervallo minimo riverniciatura 3-4 ore)
	SABEREPOX PRIMER ANTICORROSIVO FINE	(intervallo minimo riverniciatura 4-6 ore)
	SABEREPOX PRIMER ANTICORROSIVO HS	(intervallo minimo riverniciatura 4-6 ore)
	SABERFLEET WP	(intervallo minimo riverniciatura 10-12 ore)
	SABERZINC	(intervallo minimo riverniciatura 10-12 ore)
	SABEREPOX ZINC PRIMER	(intervallo minimo riverniciatura 3-4 ore)
<b>ADESIONE DIRETTA</b>	ABS Ferro sgrassato Vetroresina (carteggiata o pagliettata)	
<b>CATALISI</b>	50%	in peso
	60%	in volume
<b>CATALIZZATORE</b>	CATALIZZATORE PER ACRILICI/POLIURETANICI 50.75 (Cod. 9010001019)	

<b>DILUZIONE</b>	8-10% 8-10% 5-8% 3-5% 0-3% 3-5%	spruzzo con aerografo misto aria tazza caduta spruzzo con aerografo misto aria HVLP spruzzo con pompa a bassa pressione spruzzo con pompa airless spruzzo con pompa airmix nel caso di applicazione a pennello o rullo
<b>DILUENTE</b>	DILUENTE PER ACRILICI/POLIURETANICI (Cod. 9500067)	
<b>VOC MISCELA PRONTO USO</b>	> 480 < 515 gr/lit CLASSIFICAZIONE SECONDO DIRETTIVA 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. B/d) finiture non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE.	
<b>POT LIFE MISCELA</b>	Da un minimo di 3-4 ore fino a un massimo di 6-8 ore in funzione della temperatura ambientale, si consiglia di miscelare accuratamente il preparato prima dell'impiego e catalizzare/diluire solamente il quantitativo minimo di prodotto indispensabile da utilizzare nell'arco di tempo massimo di 2 ore circa nella stagione estiva e 4 ore circa in quella invernale.	
<b>VISCOSITÀ E APPARATI APPLICAZIONE</b>	20-25 secondi 20-25 secondi 30-40 secondi 80-120 secondi 80-120 secondi 40-50 secondi	con aerografo misto aria tazza caduta con aerografo misto aria HVLP con pompa a bassa pressione con pompa airless con pompa airmix nel caso di applicazione a pennello o rullo
<b>UGELLO</b>	aerografo misto aria tazza caduta = aerografo misto aria HVLP = pompa a bassa pressione = pompa airless = pompa airmix =	1,4-1,7 mm 1,4-1,7 mm 1,3-1,8 mm 0,28-0,38 mm 0,28-0,38 mm
<b>NUMERO MANI (SU ANTIRUGGINE/PRIMER)</b>	1 o 2 a seconda del grado di copertura e dell'uniformità finale desiderata.	
<b>SPESSORE FINALE</b>	Film umido 80-100 microns = film secco 40-50 microns.	
<b>FLASH OFF</b>	5-10 minuti.	
<b>INTERVALLO RIVERNICIATURA</b>	da un minimo 5-10 minuti fino a un massimo di circa 4-6 ore, oltre questo limite, per poter riverniciare, il film necessita di preparazione meccanica (carteggiatura fine o pagliettatura).	
<b>RESA TEORICA</b>	6-8 m <sup>2</sup> /Kg (perdita apparente non compresa) 130-160 gr/m <sup>2</sup> in funzione al colore richiesto (spessore 80-100 microns umidi) 7-8 m <sup>2</sup> /lit (perdita apparente non compresa) 130-140 ml/m <sup>2</sup> in funzione al colore richiesto (spessore 80-100 microns umidi)	
<b>CONDIZIONI DI IMPIEGO</b>	Temperatura ambiente 12-35 °C con temperatura del supporto di almeno 5 °C, superficie esente da condensa e umidità relativa ambiente 50-70% massima.	
<b>ESSICCAZIONE</b>	<p><u>ESSICCAZIONE AD ARIA (&lt; 12 °C)</u> Fuori polvere in 30-40 minuti, fuori tatto in 4-6 ore, tempo operativo di movimentazione minimo 16-18 ore indurimento finale 24-36 ore.</p> <p><u>ESSICCAZIONE AD ARIA (20-25 °C)</u> Fuori polvere in 15-20 minuti, fuori tatto in 2-3 ore, tempo operativo di movimentazione minimo 12 ore, indurimento finale 16-18 ore.</p> <p><u>ESSICCAZIONE AD ARIA (&gt; 25 °C)</u> Fuori polvere in 10-15 minuti, fuori tatto in 40 minuti, tempo operativo di movimentazione 8-10 ore, indurimento finale 10-12 ore.</p> <p><u>ESSICCAZIONE FORZATA (50-80 °C)</u> Appassimento di circa 10-15 minuti a temperatura ambiente, dopo l'uscita dal forno tempo operativo di movimentazione 2 ore, indurimento finale circa 2-3 ore.</p>	
<b>DROP TIME</b>	4-6 ore (resistenza alla goccia d'acqua nel caso di esposizione alla pioggia nel breve termine).	
<b>MANUTENZIONABILITÀ</b>	Dopo il completo indurimento, per l'eventuale riverniciatura, il film necessita di preparazione meccanica (carteggiatura fine o pagliettatura), nel caso contrario l'adesione della mano a continuazione non risulta più soddisfacente.	
<b>RESISTENZA TEMPERATURA</b>	Il film dopo il completo indurimento sopporta una resistenza a sbalzi termici compresi tra -20 °C e +170 °C.	
<b>PULIZIA APPARECCHIATURE E ATTREZZI</b>	Diluente nitro.	
<b>SVERNICIATURA</b>	Eventuale sverniciatura di attrezzi e superfici con diluente nitro, nei casi più ostinati utilizzare lo sverniciatore.	

**ISO 12944-6 E PRODOTTI CORRELATI**

SABERPOL è un prodotto indicato per il raggiungimento di Classe C2, C3, C4, C5 e CX a seconda del ciclo e del fondo scelto (consultare tabelle relative ai sistemi di verniciatura proposti dalla nostra azienda, oppure rivolgersi al nostro servizio tecnico per maggiori informazioni in merito alla progettazione di uno specifico ciclo di verniciatura target) e di Classe C2, C3 e C4 qualora utilizzato in modalità adesione diretta, ossia applicato a mano unica senza mano di antiruggine o primer.

**ULTERIORI INFORMAZIONI**

SABER S.r.l. non risponde di anomalie o difetti generati dall'impiego di catalizzatori o diluenti forniti da altri produttori e inoltre da cicli di verniciatura misti eseguiti con prodotti non forniti interamente dalla nostra azienda.

**STOCCAGGIO**

Il prodotto va conservato nella sua confezione originale integra in ambiente che deve essere protetto dal gelo e dal caldo eccessivo e quindi con temperatura non inferiore a +5 °C e non superiore a +35 °C. Le informazioni relative ad etichettatura e manipolazione sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I residui liquidi o solidi e i recipienti vuoti devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono esatti ed accurati e devono essere pertanto considerati attendibili e a solo scopo informativo e in ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo, non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che si prefigge.