

**DATI TECNICI**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Classificazione                       | Rivestimento minerale a spatola per finiture materiche.  |
| Tipo di impiego                       | Il prodotto è indicato come strato di finitura per la protezione e la decorazione di superfici interne. Si presta ad ottenere finiture di buona matericità. Al fine di aumentarne la brillantezza, il contrasto e la profondità di tinta, il prodotto può essere cerato con le nostre Cere Di Pompei metallizzate, o con la nostra cera trasparente all'acqua Royal. |
| Colore                                | Base: Bianca   |
| Finitura                              | Opaca  |
| Composizione chimica                  | Grassello di calce a lunga stagionatura, polvere marmo, graniglie vogliate   |
| Peso specifico                        | 1,600 ± 0,050 kg/L   |
| Sistema di applicazione               | Frattazzo inox   |
| Diluizione                            | Prodotto pronto all'uso, se necessario aggiungere massimo il 3% di acqua.  |
| Resa media kg/m <sup>2</sup> per mano | 1,7÷2 kg/m <sup>2</sup>  |
| Essiccazione                          | Riferita ad una temperatura di 20° C con umidità del 60%<br>fuori tatto: 2 ore<br>in profondità: 48 - 72 ore<br>sovraverniciabilità: 8 - 10 ore  |
| Temperatura min. di applicazione      | +5° C  |
| Dir. 2004/42/CE                       | Cat. A/I - BA pitture per effetti decorativi, limite UE 2010 200 g/L   |
| Contenuto C.O.V.                      | 20 g/L   |

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Per i supporti ad intonaco civile perfettamente stabilizzati, applicare una mano a pennello di fissativo acrilico Special Fixative e quindi una mano a rullo di fondo riempitivo uniformante Das.

Per supporti a gesso o cartongesso perfettamente stabilizzati, applicare una mano a pennello di fissativo acrilico Special Fixative e quindi una mano a rullo di fondo riempitivo uniformante Das.

**CICLI APPLICATIVI**

A superficie asciutta, applicare la prima mano di Materia coprendo uniformemente il supporto. A prodotto asciutto, applicare la seconda mano e la terza a seguire bagnato su bagnato.

A supporto appassito, passare la taloscia pulita sulla superficie, fino ad ottenere zone lucide e zone opache. A 48 - 72 ore dall'applicazione, cerare il supporto con la nostra cera all'acqua neutra Royal, o con le nostre Cere Di Pompei ad effetto perlescente. Entrambe le cere possono essere applicate con spatola in acciaio inox, in plastica, o con una spugna sintetica. A cera asciutta, lucidare con platorello o con un panno di lana.

Disponibile in confezioni da 5 e 24 kg.

Conservare a temperatura di 5÷35° C. Teme il gelo.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

