Saber S.r.l.
Via Caduti sul Lavoro, 4 - 46019 Viadana (MN) Italy
Tel: +39 0375 782083 - Fax: +39 0375 780055
info@sabercolor.com - bernini@pec.sabercolor.com
Partita IVA e Codice fiscale 00289400202
Capitale Sociale € 30.000 - REA: MN 127583

SCHEDA TECNICA MATERIA

Cod. 349 – Rev. 09/2022

CLASSIFICAZIONE
Rivestimento minerale a spatola per finiture materiche.

TIPO DI IMPIEGO
Il prodotto è indicato come strato di finitura per la protezione e la decorazione di superfici interne.
Si presta ad ottenere finiture di buona matericità.
Al fine di aumentarne la brillantezza, il contrasto e la profondità di tinta, il prodotto può essere cerato con le nostre CERE DI POMPEI metallizzate, o con la nostra cera all'acqua Royal.

COMPOSIZIONE CHIMICA
Grassello di calce a lunga stagionatura, polvere marmo, graniglie selezionate.

DATI TECNICI
Aspetto: pasta
Peso specifico: 1,500 +/- 0,050 kg/L
Colore: bianco
Viscosità di fornitura: 50000 +/- 5000 cps
Brillantezza: lucido-opaco

SISTEMA DI APPLICAZIONE
Frattazzo inox.

DILUIZIONE
Prodotto pronto all'uso, se necessario aggiungere massimo il 3% di acqua.

RESA MEDIA
1,3 – 1,7 kg/mq a due mani.

VOC MISCELA PRONTO USO
CLASSIFICAZIONE SECONDO DIRETTIVA 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. A/l-BA PITTURE EFFETTI DECORATIVI
Limiti UE 2010 200 gr/lt. COV PRODOTTO 20 gr/lt

ESSICCAZIONE
ESSICCAZIONE AD ARIA a 20 °C – 60% umidità

Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità
2 ore	48 – 72 ore	8 – 10 ore

TEMPERATURA MIN. DI APPLICAZIONE
+5° C

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Per supporti ad intonaco civile perfettamente stabilizzati, applicare una mano a pennello di fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVE e quindi una mano a rullo di fondo riempitivo uniformante DAS.

Per supporti a gesso o cartongesso perfettamente stabilizzati, applicare una mano di fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVE e quindi una mano a rullo di fondo riempitivo DAS.

APPLICAZIONE
A superficie asciutta, applicare la prima mano di MATERIA coprendo uniformemente il supporto.
A prodotto asciutto, applicare la seconda mano e la terza mano a seguire bagnato su bagnato.
A supporto appassito, passare la taloscia pulita sulla superficie, fino ad ottenere zone lucide e zone opache.
A 48-72 ore dall'applicazione, cerare il supporto con la nostra cera all'acqua Royal, o con le nostre CERE DI POMPEI ad effetto perlescente. Entrambe le cere possono essere applicate con spatola in acciaio inox, in plastica, o con una spugna sintetica. A cera asciutta, lucidare con platorello o con un panno di lana.

PULIZIA APPARECCHIATURE E ATTREZZI
Con acqua immediatamente dopo l'uso.

NOTE
Disponibili in confezioni da 5 -24 kg

STOCCAGGIO
Il prodotto va conservato nella sua confezione originale integra in ambiente che deve essere protetto dal gelo e dal caldo eccessivo e quindi con temperatura non inferiore a +5 °C e non superiore a +35 °C. Le informazioni relative ad etichettatura e manipolazione sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I residui liquidi o solidi e i recipienti vuoti devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. TEME IL GELO

Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono esatti ed accurati e devono essere pertanto considerati attendibili e a solo scopo informativo e in ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo, non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che si prefigge.