

Saber S.r.l.

Via Caduti sul Lavoro, 4 - 46019 Viadana (MN) Italy
Tel: +39 0375 782083 - Fax: +39 0375 780055
info@sabercolor.com - bernini@pec.sabercolor.com
Partita IVA e Codice fiscale 00289400202
Capitale Sociale € 30.000 - REA: MN 127583

SCHEDA TECNICA METALLIKA

Cod. 337. – Rev. 09/2022

CLASSIFICAZIONE	Finitura decorativa acrilica setosa all'acqua per interni di ottima capacità coprente, pennellabilità e spatolabilità ad effetto vellutato.
TIPO DI IMPIEGO	Il prodotto è indicato come strato di finitura per la protezione e la decorazione di superfici interne. METALLIKA presenta un'ottima finitura metallizzata lucido-satinata-opaca di pregevole effetto tridimensionale.
COMPOSIZIONE CHIMICA	Pigmenti perlescenti e cariche opacizzanti disperse in veicolo acrilico.
DATI TECNICI	Aspetto: liquido Peso specifico: 1,030 +/- 0.050 kg/L Colore: BASE: Oro-Bronzo-Rame-Oro light-Perla Viscosità di fornitura: 13000 +/- 2000 cps Brillantezza: lucida-satinata-opaca
SISTEMA DI APPLICAZIONE	Rullo a pelo raso – Spalter – Taloscia in plastica.
DILUIZIONE	Prodotto pronto all'uso. Se necessario aggiungere massimo il 3-5% di acqua.
RESA MEDIA	9-10 mq/L ad due mani.
VOC MISCELA PRONTO USO	CLASSIFICAZIONE SECONDO DIRETTIVA 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. A/I-BA PITTURE EFFETTI DECORATIVI Limiti UE 2010 200 gr/lt. COV PRODOTTO 100 gr/lt
ESSICCAZIONE	<u>ESSICCAZIONE AD ARIA a 20 °C – 60% umidità</u> Fuori tatto in profondità tempo di sovraverniciabilità 2-3 ore 4-6 ore 8-10 ore
TEMPERATURA MIN. DI APPLICAZIONE	+ 5° C
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	PER SUPPORTI NUOVI a gesso o cartongesso stabilizzati spolverare accuratamente la superficie e applicare una mano a pennello di fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVE. A supporto asciutto, applicare una mano di fondo uniformante DAS con rullo a pelo raso. PER SUPPORTI VECCHI spazzolare accuratamente il supporto, togliendo tutte le parti friabili o sfaldanti, ripristinando la superficie con stucco per rasatura. A supporto stabilizzato, procedere alla preparazione come per i supporti nuovi.
APPLICAZIONE	A supporto perfettamente preparato applicare una mano di METALLIKA con rullo a pelo raso, o spalter, badando di coprire uniformemente la superficie. A supporto asciutto, applicare la seconda mano con lo spalter a pennellate brevi ed incrociate, distribuendo il prodotto in maniera disomogenea. Ripassare quindi il supporto con spalter scarico.. A qualche minuto dall'applicazione, quando il prodotto comincia ad appassire, passare sulla superficie Con la taloscia in plastica, in piatto con piccoli movimenti rotatori.
PULIZIA APPARECCHIATURE E ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso.
NOTE	Disponibili in confezioni da 1 - 4 – 14 litri.
STOCCAGGIO	Il prodotto va conservato nella sua confezione originale integra in ambiente che deve essere protetto dal gelo e dal caldo eccessivo e quindi con temperatura non inferiore a +5 °C e non superiore a +35 °C. Le informazioni relative ad etichettatura e manipolazione sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I residui liquidi o solidi e i recipienti vuoti devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. TEME IL GELO

Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono esatti ed accurati e devono essere pertanto considerati attendibili e a solo scopo informativo e in ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo, non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che si prefigge.