

Saber S.r.l.

Via Caduti sul Lavoro, 4 - 46019 Viadana (MN) Italy

Tel: +39 0375 782083 - Fax: +39 0375 780055

info@sabercolor.com - bernini@pec.sabercolor.com

Partita IVA e Codice fiscale 00289400202

Capitale Sociale € 30.000 - REA: MN 127583

SCHEDA TECNICA STUCCO MANTOVANO METALLIZZATO

Cod. 164 – Rev. 01/2023

CLASSIFICAZIONE	Stucco a calce ad effetto madreperlaceo a base di grassello di calce stagionato.						
TIPO DI IMPIEGO	Il prodotto è indicato come strato di finitura per la protezione e la decorazione di interni storici o moderni di pregevole livello architettonico. STUCCO MANTOVANO METALLIZZATO presenta una finitura ad effetto spatolato con riflessi madreperlacei di elevato impatto visivo.						
COMPOSIZIONE CHIMICA	Grassello di calce stagionato, polvere di marmo, copolimero versatico, miche.						
DATI TECNICI	Aspetto: pasta Peso specifico: 1,300 +/- 0,050 kg/L Colore: perla Viscosità di fornitura: 70000 +/- 5000 cps Brillantezza: opaco						
SISTEMA DI APPLICAZIONE	Spatola in plastica – Taloscia.						
DILUIZIONE	Prodotto pronto all'uso.						
RESA MEDIA	6-8 mq/L a due mani.						
VOC MISCELA PRONTO USO	CLASSIFICAZIONE SECONDO DIRETTIVA 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. A/I-BA PITTURE EFFETTI DECORATIVI Limiti UE 2010 200 gr/lt. COV PRODOTTO 10 gr/lt						
ESSICCAZIONE	<u>ESSICCAZIONE AD ARIA a 20 °C – 60% umidità</u> <table><thead><tr><th>Fuori tatto</th><th>in profondità</th><th>tempo di sovraverniciabilità</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 ora</td><td>8 ore</td><td>4-6 ore</td></tr></tbody></table>	Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità	1 ora	8 ore	4-6 ore
Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità					
1 ora	8 ore	4-6 ore					
TEMPERATURA MIN. DI APPLICAZIONE	+ 5° C						
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Su supporti nuovi ad intonaco civile perfettamente stabilizzati, applicare una mano a pennello di fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVE. Per supporti nuovi in gesso o cartongesso, spazzolare accuratamente il supporto, applicare una mano di fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVE e quindi una mano a rullo di fondo uniformante DAS. Per supporti vecchi, spazzolare accuratamente il supporto, togliere tutte le parti friabili o sfaldanti ripristinando le parti mancanti con stucco. Preparare quindi il supporto come per i supporti nuovi.						
APPLICAZIONE	A superficie perfettamente preparata, applicare la prima mano di STUCCO MANTOVANO METALLIZZATO , con taloscia in plastica, coprendo uniformemente la superficie. A superficie asciutta applicare la seconda mano con spatolate brevi e disordinate o seguenti a seconda dell'effetto finale desiderato. A prodotto asciutto, ma non ancora secco, passare la superficie con la taloscia pulita per dare maggior brillantezza al prodotto.						
PULIZIA APPARECCHIATURE E ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso.						
NOTE	Disponibili in confezioni da 1 – 4 - 14 L						
STOCCAGGIO	Il prodotto va conservato nella sua confezione originale integra in ambiente che deve essere protetto dal gelo e dal caldo eccessivo e quindi con temperatura non inferiore a +5 °C e non superiore a +35 °C. Le informazioni relative ad etichettatura e manipolazione sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I residui liquidi o solidi e i recipienti vuoti devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. TEME IL GELO						

Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono esatti ed accurati e devono essere pertanto considerati attendibili e a solo scopo informativo e in ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo, non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che si prefigge.