

Saber S.r.l.

Via Caduti sul Lavoro, 4 - 46019 Viadana (MN) Italy

Tel: +39 0375 782083 - Fax: +39 0375 780055

info@sabercolor.com - bernini@pec.sabercolor.com

Partita IVA e Codice fiscale 00289400202

Capitale Sociale € 30.000 - REA: MN 127583

SCHEDA TECNICA STUCCO VENEZIANO FONDO

Cod. 196 – Rev. 01/2023

CLASSIFICAZIONE	Stucco acrilico riempitivo per strato di fondo su supporti murali interni.						
TIPO DI IMPIEGO	Il prodotto è impiegato come mano di fondo per la decorazione di superfici interne con STUCCO VENEZIANO.						
COMPOSIZIONE CHIMICA	Farina di marmo e copolimero acrilico.						
DATI TECNICI	Aspetto: pasta Peso specifico: 1,650 +/- 0,070 kg/L Colore: bianco Viscosità di fornitura: 25000 +/- 3000 cps Brillantezza: opaco						
SISTEMA DI APPLICAZIONE	Spatola inox – Taloscia.						
DILUIZIONE	Prodotto pronto all'uso.						
RESA MEDIA	7-8 mq/L a una mano.						
VOC MISCELA PRONTO USO	CLASSIFICAZIONE SECONDO DIRETTIVA 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. A/I-BA PITTURE EFFETTI DECORATIVI Limiti UE 2010 200 gr/lt. COV PRODOTTO 130 gr/lt						
ESSICCAZIONE	<u>ESSICCAZIONE AD ARIA a 20 °C – 60% umidità</u> <table><tr><td>Fuori tatto</td><td>in profondità</td><td>tempo di sovraverniciabilità</td></tr><tr><td>4 – 5 ore</td><td>18 – 24 ore</td><td>24 – 36 ore</td></tr></table>	Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità	4 – 5 ore	18 – 24 ore	24 – 36 ore
Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità					
4 – 5 ore	18 – 24 ore	24 – 36 ore					
TEMPERATURA MIN. DI APPLICAZIONE	+ 5° C						
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Su superfici nuove perfettamente stabilizzate, applicare una mano di fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVE. Su superfici vecchie, togliere tutte le parti friabili o sfaldanti, spolverare accuratamente e ripristinare le parti mancanti con lo stucco. Applicare quindi una mano a pennello di fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVE.						
APPLICAZIONE	A supporto perfettamente essiccato, applicare una mano di STUCCO VENEZIANO FONDO con taloscia inox coprendo, rasando e livellando in modo uniforme la superficie.						
PULIZIA APPARECCHIATURE E ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso.						
NOTE	Disponibili in confezioni da 1 – 4 L						
STOCCAGGIO	Il prodotto va conservato nella sua confezione originale integra in ambiente che deve essere protetto dal gelo e dal caldo eccessivo e quindi con temperatura non inferiore a +5 °C e non superiore a +35 °C. Le informazioni relative ad etichettatura e manipolazione sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I residui liquidi o solidi e i recipienti vuoti devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. TEME IL GELO						

Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono esatti ed accurati e devono essere pertanto considerati attendibili e a solo scopo informativo e in ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo, non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che si prefigge.

Saber S.r.l.

Via Caduti sul Lavoro, 4 - 46019 Viadana (MN) Italy
Tel: +39 0375 782083 - Fax: +39 0375 780055
info@sabercolor.com - bernini@pec.sabercolor.com
Partita IVA e Codice fiscale 00289400202
Capitale Sociale € 30.000 - REA: MN 127583

SCHEMA TECNICA STUCCO VENEZIANO LUCIDO

Cod. 194 – Rev. 01/2023

CLASSIFICAZIONE	Stucco acrilico autolucidante idrorepellente per interno.						
TIPO DI IMPIEGO	Il prodotto è indicato per la decorazione di interni storici e moderni dove si vuole ottenere una finitura di livello molto elevato, di eccellente impatto visivo.						
COMPOSIZIONE CHIMICA	Copolimero acrilico, biossido di titanio, cariche lamellari.						
DATI TECNICI	Aspetto: pasta Peso specifico: 1,450 +/- 0,050 kg/L Colore: bianco e neutro Viscosità di fornitura: 30000 +/- 3000 cps Brillantezza: lucido						
SISTEMA DI APPLICAZIONE	Spatola in plastica – Taloscia inox.						
DILUIZIONE	Prodotto pronto all'uso.						
RESA MEDIA	6-7 mq/L a due mani.						
VOC MISCELA PRONTO USO	CLASSIFICAZIONE SECONDO DIRETTIVA 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. A/I-BA PITTURE EFFETTI DECORATIVI Limiti UE 2010 200 gr/lt. COV PRODOTTO 60 gr/lt						
ESSICCAZIONE	<u>ESSICCAZIONE AD ARIA a 20 °C – 60% umidità</u> <table><thead><tr><th>Fuori tatto</th><th>in profondità</th><th>tempo di sovraverniciabilità</th></tr></thead><tbody><tr><td>30 min.- 1 ora</td><td>8 ore</td><td>4 – 6 ore</td></tr></tbody></table>	Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità	30 min.- 1 ora	8 ore	4 – 6 ore
Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità					
30 min.- 1 ora	8 ore	4 – 6 ore					
TEMPERATURA MIN. DI APPLICAZIONE	+ 5° C						
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Per supporti nuovi ad intonaco civile, gesso o cartongesso stabilizzati, applicare una mano a pennello di fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVE. Per supporti vecchi, spazzolare accuratamente la superficie, togliere tutte le parti friabili o sfaldanti e ripristinare il supporto con stucco, applicare quindi una mano a pennello di fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVE.						
APPLICAZIONE	A supporto perfettamente preparato, applicare una mano di STUCCO VENEZIANO FONDO con taloscia Inox, rasando accuratamente il supporto ed evitando di lasciare materiale in eccesso. A superficie asciutta (8-10 ore), applicare la prima mano di STUCCO VENEZIANO LUCIDO con taloscia inox coprendo uniformemente la superficie . A superficie asciutta (4-6 ore), applicare la seconda mano con taloscia o spatola inox a seconda del tipo di spatolatura desiderata. A prodotto asciutto ma non secco, ripassare la superficie con la taloscia pulita fino ad ottenere la lucidità voluta Volendo ottenere una superficie a specchio, dopo aver lucidato con la taloscia, passare sulla superficie con uno straccio di lana o con un platorello di pelo, fino ad ottenere l'omogenea e completa lucidità..						
PULIZIA APPARECCHIATURE E ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso.						
NOTE	Disponibili in confezioni da 1 – 4 – 14 L						
STOCCAGGIO	Il prodotto va conservato nella sua confezione originale integra in ambiente che deve essere protetto dal gelo e dal caldo eccessivo e quindi con temperatura non inferiore a +5 °C e non superiore a +35 °C. Le informazioni relative ad etichettatura e manipolazione sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I residui liquidi o solidi e i recipienti vuoti devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. TEME IL GELO						

Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono esatti ed accurati e devono essere pertanto considerati attendibili e a solo scopo informativo e in ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo, non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che si prefigge.