

**DATI TECNICI**

Classificazione	Velatura decorativa a base di particellato perlescente e glitters.
Tipo di impiego	Il prodotto è indicato come strato di finitura per la protezione e la decorazione di superfici interne. Presenta una finitura di pregevole effetto decorativo con particelle ad elevata perlescenza e microcristalli di ottima riflettanza.
Colore	Argento - Oro - Oro & Argento
Finitura	Satinato - perlescente
Composizione chimica	Particelle disperse in vinil versatato.
Peso specifico	1,030 ± 0,050 kg/L
Sistema di applicazione	Pennello - Spalter
Diluizione	Prodotto pronto all'uso, se necessario aggiungere massimo il 3% di acqua.
Resa media m ² /L per mano	6÷7 m ² /L ad una mano
Essiccazione	Riferita ad una temperatura di 20° C con umidità del 60% fuori tatto: 2 - 3 ore in profondità: 4 - 5 ore sovraverniciabilità: 6 - 7 ore
Temperatura min. di applicazione	+5° C
Dir. 2004/42/CE	Cat. A/I - BA pitture per effetti decorativi, limite UE 2010 200 g/L
Contenuto C.O.V.	100 g/L

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Per supporti nuovi stabilizzati, spolverare accuratamente la superficie e applicare una mano a pennello di fissativo acrilico Special Fixative. A supporto asciutto, applicare una o due mani a rullo di fondo uniformante Das bianco o colorato nella tinta desiderata.

Per supporti vecchi, spazzolare accuratamente il supporto togliendo tutte le parti friabili o sfaldanti, ripristinando le parti mancanti con lo stucco. Procedere quindi alla preparazione come per i supporti nuovi.

CICLI APPLICATIVI

A supporto perfettamente preparato, applicare una mano di Tempesta di Neve con l'apposito spalter a pennellate brevi e incrociate ripassando la superficie con spalter scarico, distribuendo il prodotto sul supporto fino ad ottenere l'effetto decorativo desiderato.

Volendo ottenere un effetto più omogeneo, nella fase di asciugatura (entro 20 - 30 minuti), ripassare la superficie con l'apposita spatola flessibile.

Disponibile in confezioni da 1 - 4 - 14 litri.
Conservare a temperatura di 5÷35° C. Teme il gelo.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

