

Saber S.r.l.

Via Caduti sul Lavoro, 4 - 46019 Viadana (MN) Italy

Tel: +39 0375 782083 - Fax: +39 0375 780055

info@sabercolor.com - bernini@pec.sabercolor.com

Partita IVA e Codice fiscale 00289400202

Capitale Sociale € 30.000 - REA: MN 127583

SCHEDA TECNICA TINTORETTO A SPATOLA Cod. 308 – Rev. 09/2022

CLASSIFICAZIONE	Stucco a base di grassello di calce stagionato e polveri di marmo micronizzate.						
TIPO DI IMPIEGO	Il prodotto è indicato come strato di finitura per la decorazione e la protezione di superfici interne, di strutture storiche o moderne di particolare pregio. TINTORETTO A SPATOLA presenta una finitura ad effetto spatolato con toni chiaro-scuri e lucido-satinati.						
COMPOSIZIONE CHIMICA	Grassello di calce a lunga stagionatura, polveri di marmo e inerti selezionati.						
DATI TECNICI	Aspetto: pasta Peso specifico: 1,500 +/- 0,050 kg/L Colore: bianco Viscosità di fornitura: 40000 +/- 5000 cps Brillantezza: lucido-satinato.						
SISTEMA DI APPLICAZIONE	Taloscia – Spatola acciaio inox.						
DILUIZIONE	Prodotto pronto all'uso.						
RESA MEDIA	500 -700 gr/mq a due mani.						
VOC MISCELA PRONTO USO	CLASSIFICAZIONE SECONDO DIRETTIVA 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. A/I-BA PITTURE EFFETTI DECORATIVI Limiti UE 2010 200 gr/lit. COV PRODOTTO 30 gr/lit						
ESSICCAZIONE	<u>ESSICCAZIONE AD ARIA a 20 °C – 60% umidità</u> <table><tr><td>Fuori tatto</td><td>in profondità</td><td>tempo di sovraverniciabilità</td></tr><tr><td>2 ore</td><td>48 - 72 ore</td><td>6 – 8 ore</td></tr></table>	Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità	2 ore	48 - 72 ore	6 – 8 ore
Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità					
2 ore	48 - 72 ore	6 – 8 ore					
TEMPERATURA MIN. DI APPLICAZIONE	+ 5° C						
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Per supporti nuovi ad intonaco civile, gesso o cartongesso, perfettamente stabilizzati, applicare una mano a pennello di fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVE e quindi una mano a rullo di fondo riempitivo uniformante DAS. Per supporti vecchi spazzolare accuratamente il supporto, togliere tutte le parti friabili o sfaldanti, ripristinando le parti mancanti con stucco, applicare una mano di fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVE e quindi una mano a rullo di fondo riempitivo uniformante DAS.						
APPLICAZIONE	A superficie perfettamente preparata, applicare una mano di TINTORETTO A SPATOLA con taloscia o spatola inox coprendo uniformemente la superficie. Applicare quindi una o due mani di finitura con taloscia o spatola inox a seconda dell'effetto spatolato desiderato. A prodotto asciutto, ma non ancora secco, passare sulla superficie con taloscia inox pulita, esercitando una leggera pressione, fino ad ottenere la lucidità desiderata.						
PULIZIA APPARECCHIATURE E ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso.						
NOTE	Disponibili in confezioni da 5 -24 kg						
STOCCAGGIO	Il prodotto va conservato nella sua confezione originale integra in ambiente che deve essere protetto dal gelo e dal caldo eccessivo e quindi con temperatura non inferiore a +5 °C e non superiore a +35 °C. Le informazioni relative ad etichettatura e manipolazione sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I residui liquidi o solidi e i recipienti vuoti devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. TEME IL GELO						

Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono esatti ed accurati e devono essere pertanto considerati attendibili e a solo scopo informativo e in ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo, non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che si prefigge.