

**Saber S.r.l.**

Via Caduti sul Lavoro, 4 - 46019 Viadana (MN) Italy  
Tel: +39 0375 782083 - Fax: +39 0375 780055  
info@sabercolor.com - [bernini@pec.sabercolor.com](mailto:bernini@pec.sabercolor.com)  
Partita IVA e Codice fiscale 00289400202  
Capitale Sociale € 30.000 - REA: MN 127583

## SCHEDA TECNICA VETUA

**Cod. 567.0010 – Rev. 01/2023**

<b>CLASSIFICAZIONE</b>	Finitura decorativa setosa all'acqua ad effetto vellutato.						
<b>TIPO DI IMPIEGO</b>	Il prodotto è indicato come strato di finitura per la protezione e la decorazione di superfici interne. VETUA presenta un'ottima finitura metallica perlescente ad effetto vellutato con una pregevole tattilità setosa.						
<b>COMPOSIZIONE CHIMICA</b>	Pigmenti micacei perlescenti.						
<b>DATI TECNICI</b>	Aspetto: Peso specifico: 1,200+-0,040 kg/Lt Colore: Perla Viscosità di fornitura: 15000 +/- 2000 cps Brillantezza:						
<b>SISTEMA DI APPLICAZIONE</b>	Spalter – Frattazzo inox.						
<b>DILUIZIONE</b>	Prodotto pronto all'uso. Se necessario aggiungere massimo il 3-5% di acqua.						
<b>RESA MEDIA</b>	4-6 mq/L ad due mani.						
<b>VOC MISCELA PRONTO USO</b>	CLASSIFICAZIONE SECONDO DIRETTIVA 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. A/I-BA PITTURE EFFETTI DECORATIVI Limiti UE 2010 200 gr/lt. COV PRODOTTO 200 gr/lt						
<b>ESSICCAZIONE</b>	<u>ESSICCAZIONE AD ARIA a 20 °C – 60% umidità</u> <table><tr><td>Fuori tatto</td><td>in profondità</td><td>tempo di sovraverniciabilità</td></tr><tr><td>30-60 minuti</td><td>2-3 ore</td><td>4-5 ore</td></tr></table>	Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità	30-60 minuti	2-3 ore	4-5 ore
Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità					
30-60 minuti	2-3 ore	4-5 ore					
<b>TEMPERATURA MIN. DI APPLICAZIONE</b>	+ 5° C						
<b>PREPARAZIONE DEL SUPPORTO</b>	PER SUPPORTI NUOVI stabilizzati, spazzolare accuratamente la superficie e applicare una mano a pennello di fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVE. A supporto asciutto, applicare una mano di fondo uniformante DAS. PER SUPPORTI VECCHI spazzolare accuratamente togliendo tutte le parti friabili o sfaldanti, ripristinando le parti mancanti con stucco, quindi procedere come per i supporti nuovi.						
<b>APPLICAZIONE</b>	A supporto perfettamente preparato applicare una mano di VETUA, applicando direttamente il prodotto con taloscia in plastica o acciaio inox, procedendo come per la prima mano. Per ottenere un migliore orientamento delle miche usare la taloscia sulle superfici più piatte Con piccoli movimenti rotatori.						
<b>PULIZIA APPARECCHIATURE E ATTREZZI</b>	<b>Con acqua immediatamente dopo l'uso.</b>						
<b>NOTE</b>	Disponibili in confezioni da 1 - 4 – 14 litri.						
<b>STOCCAGGIO</b>	Il prodotto va conservato nella sua confezione originale integra in ambiente che deve essere protetto dal gelo e dal caldo eccessivo e quindi con temperatura non inferiore a +5 °C e non superiore a +35 °C. Le informazioni relative ad etichettatura e manipolazione sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I residui liquidi o solidi e i recipienti vuoti devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. TEME IL GELO						

Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono esatti ed accurati e devono essere pertanto considerati attendibili e a solo scopo informativo e in ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo, non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che si prefigge.